

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Описание продукта

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR — это быстросохнущая морилка на основе качественных смол, модифицированных маслом, с высоким содержанием возобновляемого сырья. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR соответствует новейшей технологии применения смол в области морилок на основе растворителей. В состав продукта не входят осушители, содержащие кобальт, и растворители, содержащие ароматические соединения. Быстросохнущие свойства превосходны — следующий слой можно наносить очень скоро. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR легко наносится и обеспечивает отличную работу. Проникающая морилка действует как грунтовка, снижает эффект бокового склеивания и является идеальной основой для всех покрытий AQUASEAL® на водной основе.

На морилку CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR можно наносить AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD AQUASEAL® ECOSILVER AQUASEAL® SMARTHOME. SOLVSEAL LT EXPORT и CLASSIC HARDOIL можно наносить после 16 часов высыхания морилки.

Уникальная цветовая коллекция предлагает 32 оттенка, в том числе новейшие тенденции. Все оттенки можно смешивать или сочетать друг с другом в любом соотношении, что дает бесконечное количество цветовых вариантов.

Сертификаты/Одобрения



ATFA: Соответствует
 NWFA: Соответствует
 MFMA: Соответствует

Спецификации/Сертификаты

Компоненты: Смолы, модифицированные маслом, согласно Паспорту безопасности

Прозрачность: В зависимости от цвета

Запах: Слабый растворитель

Состояние: Легкая вязкая жидкость

Текстура: Гладкая

Плотность: 0,85-0,89 г/см³ в зависимости от цвета

Летучие органические соединения: 550-580 г/л

Упаковка: 1 л и 5 л

Блеск: Н/Д

Укрывистость: Около 40-50 мл/м², в зависимости от впитывающей способности древесины и предварительной обработки

Стабильность: Два года в невскрытой упаковке, без замораживания

Равномерность распределения: Н/Д

Пеногаситель: Н/Д

Время высыхания: 2-16 часов в зависимости от Цвета Ускоренное окрашивание в сочетании с

AquaChoice ExoBloc Turbo до 2-3 часов для всех оттенков

Время отверждения: Н/Д
 Химическая стойкость: Н/Д
 Срок годности: 24 месяца в закрытом виде
 Точка возгорания: 100°F - 38°C
 Высыхание: 2-3 часа*

Цвета: натуральный, азобе, белый дуб, золотистый дуб, мускатный орех, дуб, латте мокиато, белый «кантри», натуральный белый, серебристо-серый, бежевый «рустик», натуральный серый, серый, черный, эбеновое дерево, пернамбуковое дерево, красный «Седона», античный коричневый, средне-коричневый, старый дуб, венге, яковитинский, ранний американский, ореховое дерево, коричневый «эспрессо», кофейно-коричневый, темный орех, особый орех, лагуна, сосна, красно-оранжевый, сизо-голубой, кора, провинциальный, истинно черный, ультра-белый, глубокий красный «Седона»

Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Высыхание

При температуре воздуха 20-27°C/влажности 35-75% и достаточной циркуляции воздуха на морилку Classic ExpressStain можно наносить краску в соответствии со следующими рекомендациями:

2-3 ч	5-6 ч	15-16 ч
Colorless	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Oak Old
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	RusticBeige	Jakobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	TrueBlack
	Grey	UltraWhite
	Bark	Deep SedonaRed
	Provincial	

В сочетании с AquaChoice ExoBloc Turbo время до нанесения следующего слоя может быть увеличено до 2-3 часов для всех оттенков. Для этого см. техническое описание AquaChoice ExoBloc Turbo.

В случае если древесина содержит вещества, препятствующие высыханию, при плохой вентиляции, более низкой температуре пола, неблагоприятной

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

влажности воздуха и увеличенной толщине слоя высыхание может значительно затянуться. Перед нанесением следующего слоя протрите поверхность полотенцем, чтобы убедиться в отсутствии переноса следов пигмента (например, с помощью белой ткани).

Примечание

- При использовании нескольких банок сначала убедитесь в идентичности партии каждой банки, а затем смешайте все банки вместе для обеспечения однородности цвета!
- Хорошо встряхните и перемешайте до использования и регулярно во время использования.
- Как правило, на экзотическую древесину также можно наносить морилку и лак на водной основе. В связи с большим количеством экзотических пород древесины рекомендуем попробовать на отдельных участках. Если у вас есть дополнительные вопросы, свяжитесь с нашим отделом технологий применения.
- При использовании комбинации Classic Express Stain и Classic Base Oil свяжитесь с нашими инженерами по применению.

Инструкции по нанесению

- Шлифование и подготовка поверхности к окрашиванию должны выполняться в соответствии с принятыми отраслевыми стандартами. Избегайте ошибок при шлифовании и полностью удаляйте все старые покрытия или обработочные составы. При необходимости
- следует использовать AQUASEAL® POWERFILLER AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR или SOLVSEAL® PAFUKISUPER для заполнения швов перед окончательной шлифовкой. После окончательной шлифовки тщательно пропылесосьте и протрите пол, чтобы удалить всю пыль.
- Попадание воды на деревянную поверхность перед окрашиванием приводит к более глубокому проникновению и более однородному внешнему виду поверхности. После предварительной обработки водой убедитесь, что поверхность сухая, с помощью влагомера. Не приступайте к окрашиванию, пока показания не совпадут с уровнями до предварительной обработки.
- После шлифовки и подготовки поверхности морилку Classic ExpressStain наносят кистью, специальной шваброй, мягкими полотенцами или ковровой подкладкой, приводимой в движение полировальной машиной.
- Оставьте на 2-3 минуты для проникновения
- Удалите излишки, протерев вручную или отполировав абсорбирующим неабразивным материалом.
- По истечении рекомендуемого времени высыхания (см. примечания в разделе «Высыхание») на морилку Classic ExpressStain можно наносить один из рекомендованных высококачественных продуктов AquaSeal® или SolvSeal в течение 48 часов после нанесения морилки.
- Инструменты можно чистить BRILLIANCE CLEANER L91

Уход и обслуживание

Поскольку морилка Classic ExpressStain является грунтовым покрытием, следуйте инструкциям по эксплуатации и уходу за соответствующим лаком.

Издание: 05/2023 г. - Страница 2 из 3

Меры предосторожности

Намокшие тряпки, валики и другие рабочие материалы, а также масло/воск в сочетании со шлифовальной пылью и т.п. необходимо смочить водой или поместить в металлический контейнер для безопасной утилизации (опасность самовозгорания). Сам продукт не является самовоспламеняющимся. Обратите внимание на нашу специальную техническую информацию №17!

Храните вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Курение запрещено. Надевайте защитные перчатки и средства защиты глаз/лица. В случае пожара: Для тушения используйте огнетушащий порошок или песок. Храните в хорошо проветриваемом месте при температуре не выше 100°F (38°C). Утилизируйте содержимое/контейнер на промышленном мусоросжигательном заводе.

Не используйте для распыления или разбрызгивания. Храните в недоступном для детей месте. Остаточные количества не следует сливать в канализацию, а необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами.

Рекомендации производителя

Технический паспорт основан на обширных исследованиях и долгом опыте и призван помочь вам в применении данной морилки. Не следует исключать ограничительную информацию и меры предосторожности, чтобы снизить риск опасности. Технические паспорта не в состоянии охватить все применения или случаи, которые могут произойти с различными породами древесины, типами укладки, технологиями и отделкой. Таким образом, вы обязаны обращаться к производителю в случае возникновения сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательными в процессе работы. Содержание данного технического паспорта не имеет обязательную юридическую силу и не создает каких-либо договорных правоотношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, убытки или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкции перед работой с данным продуктом. С продуктом Berger-Seidle должен работать квалифицированный специалист по укладке паркета, для которого предназначена данная инструкция. Действия должны осуществляться в соответствии с методиками, современным уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Необходимо соблюдать требования DIN 18356 «Паркет и деревянные покрытия» и DIN 18365 «Укладка полов», информационные листы и технические данные ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об особенностях очистки и ухода за продуктом. Любое использование, не соответствующее области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим. Ответственность за ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, в значительной степени возлагается на работника, что

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо должным образом и профессионально проверить общие условия использования.

Ссылки

Следующие разделы наших информационных страниц являются неотъемлемой частью данного информационного листа:

- Общая информация о том, как использовать средства для грунтовки паркета
- Очистка и уход за грунтованным/промасленным полом
- Маркировка и информация о безопасности (паспорт безопасности)

* Если содержание Технического паспорта отличается от других печатных материалов (например, этикеток), текущая версия Технического паспорта на главной странице всегда считается приоритетной. Печатный материал всегда проходит адаптацию при переиздании.