

SOLVSEAL FK GELB Kunststoff Spachtelgrund

Описание

SOLVSEAL FK GELB представляет собой хорошо заполняющую, тиксотропную, быстро сохнущую грунтовочную шпаклевку на основе искусственных материалов для шпаклевания необработанной древесины паркета и других деревянных поверхностей. SOLVSEAL FK GELB осветляет поверхность древесины. SOLVSEAL FK GELB пригоден для паркетных лаков серии SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA и SOLVSEAL UNO SIEGEL. SOLVSEAL FK GELB может быть использован для нанесения шпателем между слоями лака SOLVSEAL UNO SIEGEL, для того, чтобы закрыть так называемые «провалы» лака на границах щелей.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: G2

ATFA: выполнили

NWFA: выполнили

MFMA: выполнили

Применение

Материал наносится шпателем перекрестно в 2 слоя. При этом надо избегать следов от удара шпателя и излишков материала на поверхности. После достаточного высыхания покрывается лаком всегда без промежуточной шлифовки (в противном случае существует опасность образования пятен из-за прошлифовки до древесины).

Для очистки рабочего инструмента используется чистящее средство SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG.

Высыхание

При 23°C/50% относительной влажности воздуха примерно через 30-45 минут пол можно покрывать лаком. При плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время высыхания может существенно возрастать.

Расход

В зависимости от поверхности и способа нанесения:

1 слой шпателем: около 30-40 мл/м² или 25-30 м²/л

Хранение и транспортировка

Сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Ограничения по применению

SOLVSEAL FK GELB не пригоден для нанесения шпателем на необработанную древесину экзотических пород. SOLVSEAL FK GELB нельзя использовать под водные лаки. SOLVSEAL FK GELB не используется на полах с «сильной» или «особо сильной» нагрузкой, например в школах или ресторанах; не используется на экзотических породах

Состояние на 11/2022 Стр. 1 из 1

древесины, имеющих мелкопористую или мелкопористую структуру; не используется на полах, которые не приклеены устойчиво к основанию. Не следует наносить продукт

шпателем на старые полы с широкими щелями, на которые ранее наносились различные виды воска.

На таких полах, в зависимости от количества воска и ширины щелей, могут возникнуть проблемы с адгезией, так как воск будет вытягиваться из щелей.

На старых полах стоит отдавать предпочтение грунтам, которые наносятся валиком/кистью или тем лаковым системам, которыми можно работать без грунтов. Это относится и к интенсивно впитывающим породам древесины, таким как бук или к просто пересушенным полам.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКБ, ВЕВ, СТА и VVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.