

AQUASEAL® ECOGOLD

Beskrivning

AQUASEAL® ECOGOLD är en kombination av polymeriserade akryl- och polyuretandispersioner och kännetecknas av goda resistansvärden och problemfri applicering. Behöver inte blandas, klar att använda, arbetsvänligt och med optimerad torkningsfas. AQUASEAL® ECOGOLD har hög fyllningskapacitet och ett vackert förlopp.

Certifikat/godkännanden



Blauer Engel:
EU Blume:

www.blauer-engel.de/uz12a

EU Ecolabel : DE/044/059

glänsande/matt

Giscode: W2+
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-157.10-46
Leksakers säkerhet: DIN 71-3
Saliv- och svettålighet: DIN 53160:
Halksäkerhet: DIN 51130/DGVU 108-003 /: R9

med tillsats av AQUASEAL® ANTISLIP

ADD: R10

Brandbeteende: DIN EN 13501-1 / klass E_{fl}
Vidhäftningsstyrka: DIN EN ISO 2409
Nötningsbeständighet: DIN 68861
BvB: listad
Minergie-ECO: uppfyllt
ATFA: uppfyllt
NWFa: uppfyllt
MFMA: uppfyllt
Breeam: uppfyllt

Glansgrader (uppmätt vid 60 °)*

matt (10-20)
halvmatt (30-40)
glänsande (>80)

Särskilda anvisningar

AQUASEAL® ECOGOLD uppvisar i allmänhet god vidhäftning till olika grundlackar som t.ex. AQUASEAL® FLEXPRIMER, AQUASEAL® EXOBLOC och SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER.

Oljiga träslag (exotiska träslag) som teak eller oliv bör grundas med AQUASEAL® EXOBLOC. Mörka träslag som körsbär och päron, bör grundas med AquaSeal® ExoBloc av visuella skäl (vackrare betoning). AQUASEAL® ECOGOLD passar på kork.

Användning

AQUASEAL® ECOGOLD kan strykas på med roller eller pensel och spacklas korsvis. Försegling sker jämt i 3 skikt. Obs! Känsliga eller kraftigt sugande träslag, såsom bok, lönn och ask ska inte spacklas, utan strykas med roller.

Specialråd

Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade förseglingar bör du arbeta med AquaSeal® EcoGold i mättade lager. Materialet ska inte rullas på för tunt.

Torktid

För att undvika för högt svälltryck rekommenderar vi endast en strykning med vattenburen färg per dag, så att träet hinner med att släppa igenom det absorberade vattnet. I de flesta fall kan lacken slipas efter 3 -4 timmar (23 °C/50 % rel. Luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Lacket är laddningsbart efter 72 timmar under standardförhållanden, lägg inte ut eller underhålla mattor förrän 7 dagar har gått.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetsätt:

1 spackellager i mellanspackling:
cirka 30 ml/m² eller cirka 35 m²/l

1 strykning med roller eller pensel
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 15 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- TSI Nr.: 024 Bearbetning av glänsande vattenburna lacksystem
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)
- Ingående ämnen enligt VDL-RL-01: polymeriserade akryl- och polyuretandispersioner, tillsatser, 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on; reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG nr. 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) som konserveringsmedel

AQUASEAL® ECOGOLD

- Information för allergiker: 06359/ 8005-70
- Förvaras oåtkomligt för barn
- Vid sliparbeten ska dammfilter P2 användas
- Sörj för god ventilation under bearbetning och torkning
- Ät inte, drick inte och rök inte medan du hanterar färgen
- Vid kontakt med ögonen eller huden, spola genast med mycket vatten
- Får ej hamna i avloppet, i vattendrag eller i marken
- Rengör verktygen med vatten och såpa direkt efter användning
- Lämna endast in tomma kärl för återvinning
- Flytande materialrester lämnas till uppsamlingsplatsen för farligt avfall.
- Minska färgavfallet genom att skatta den mängd som behövs
- Förvara inte använd färg för framtida bruk
- Återanvändning av färg kan effektivt minska produktens miljöpåverkan under dess livscykel

* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rumsklimatet.

** Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.