

## AQUASEAL® ROYALMAT

### Beskrivning

AQUASEAL® ELASTICSTAR är en vattenburen 2-komponents försegling på polyuretanbas för långtidsskydd. Produkten har hög nötningsbeständighet och mycket god kemikaliebeständighet, är segelastisk och rekommenderas till hårt belastade parkettgolv. AQUASEAL® ROYALMAT är på grund av sin seghet även lämplig för obehandlade korkytor. AQUASEAL® ROYALMAT är perfekt lämpad för ultramatt försegling av mörka träslag, eftersom man får en vitare yta.

### Certifikat/godkännanden



|                          |   |
|--------------------------|---|
| Giscode:                 | W3/DD+  |
| Emicode:                 | EC1   |
| AbZ-Nr.:                 | Z-157.10-47   |
| Leksakers säkerhet       | DIN EN 71-3   |
| Saliv- och svettålighet: | DIN 53160   |
| Halksäkerhet:            | DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 med tillsats AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10/R11                                      |
| Vidhäftningsstyrka:      | DIN EN ISO 2409   |
| Nötningsbeständighet:    | DIN 68861   |
| Brandklass:              | Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet är Cfl-s1-certifierat och upp till 100 g/m <sup>2</sup> lack har använts. |
| BvB:                     | listad  |
| Minergie-ECO:            | uppfyllt  |
| ATFA:                    | uppfyllt  |
| NWFA:                    | uppfyllt  |
| MFMA:                    | uppfyllt  |
| Breem:                   | uppfyllt  |

Glansgrader (uppmätt vid 60 °\*)  
ultramatt (<5)

### Särskilda anvisningar

För att minska risken för sidlimning kan AquaSeal® FlexPrimer, AquaSeal® ExoBloc, Classic BaseOil (färg) eller SolvSeal UniQuickPrimer användas som alternativ grundning. Produkten kan även användas i övriga strykningar.

### Användning

AquaSeal® RoyalMat blandas 10:1 med AQUASEAL®-Härter i kombibehållaren strax före användning eller rörs till i BERGERTOOL MixBOX. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får du bästa resultat. Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. den är visserligen flytande i ungefär ett dygn, men bör inte användas efter 2 timmar på grund av ytskiktet som torkat minskar i motståndskraft. Blanda bara ihop de mängder du behöver! Blandningen släpper ut CO<sub>2</sub> - för att undvika att behållaren spricker ska den därför inte förslutas lufttätt.

Applieras med roller eller pensel i 3-4 strykningar.

Tryckt i november 10/2023 - sida 1 av 2

### Specaltips

Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade förseglingar bör du arbeta med AquaSeal® RoyalMat i mättade lager. Materialet ska inte rullas på för tunt. För att minska intensiteten i färg och ljusstyrka hos AQUASEAL® NaturalWhite kan **man LÄGGA PÅ AQUASEAL® ROYALMAT ÖVERAQUASEAL® NATURALWHITE** i de sista två strykningarna.

### Torktid

För att undvika för högt svälltryck rekommenderar vi endast en strykning med vattenburen färg per dag, så att träet hinner med att släppa ut det absorberade vattnet. I de flesta fall kan lacken slipas efter 3-4 timmar (23 °C/50 % rel. luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Efter 24 timmar kan man under normala förhållanden belasta lacken, men vänta 7 dagar med att lägga på mattor eller torka av golvet.

### Åtgång

Beroende på underlag och arbetsätt:

1 spackellager i mellanspackling:  
cirka 30 ml/m<sup>2</sup> eller cirka 35 m<sup>2</sup>/l

1 strykning med roller eller pensel  
cirka 100 ml/m<sup>2</sup> eller cirka 10m<sup>2</sup>/l beroende på glansgraden

### Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Öppnad burk med härdningsmedel ska tillslutas lufttätt efter användning.

### Fabriksförseglad färdigparkett

AQUASEAL® ROYALMAT uppvisar god vidhäftning på många typer av färdigparkett, men på grund av det stora antalet produkter kan inga generella uttalanden göras. Som regel bör separata vidhäftningstester utföras för varje fabrikat. I preliminära tester har det visat sig vara praktiskt att grundrengöra golvet noggrant med Brilliance Cleaner L94 Wachsentrerner före förseglingen för att sedan skölja av det med rent vatten och slipa det försiktigt när det har torkat med slipnät 120 korn tills det är matt. Läs även vår tekniska specialinformation nr 05.

### Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflestarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska

## AQUASEAL® ROYALMAT

rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackexpertis. Vi rekommenderar en provstrykning först.

### Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

\* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, underlaget och rumsklimatet.

\*\* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.