

## BERGERBOND D1U

### Beskrivning

BERGERBOND D1U är ett emissionsfattigt lim för 1-komponents dispersionlim för universallimning av golvbeläggningar av PVC och CV, formstabila LVT-designgolv, linoleum, golvbeläggningar av gummi med slipad undersida (max. 3,5 mm tjocka!) och textiltgolv.

### Certifikat/godkännanden



Blauer Engel: [www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)

Giscode: D1  
Ecode: EC1  
AbZ-Nr.: Z-155.20-556  
ATFA: uppfyllt  
NWFA: uppfyllt  
MFMA: uppfyllt  
Breeam: uppfyllt

### Tekniska specifikationer

Kulör: Beige  
Lämpligt för golvärme: Ja  
För stolshjul: Lämpligt enligt DIN EN 12529

### Särskilda anvisningar

BERGERBOND D1U ska inte bearbetas under +15 °C eller över 75 % relativ luftfuktighet. Under vinterhalvåret är det lämpligt att se till att lim, grundning och golvbeläggning har samma temperatur innan arbetet sätts igång.

För linoleum krävs en arbetstemperatur på minst +18 °C. Observera även informationen om rumsklimat i TKB-databladet vid limning av linoleum.

Läs och följ alltid anvisningarna från golvbeläggningstillverkaren! Följer man anvisningarna för aklimatisering av beläggningarna slipper man både nödigt arbete och förseningar.

### Användning

BERGERBOND D1U appliceras jämnt med lämplig tandspackel. När avluftningstiden är slut kan beläggningen läggas dit. Gnugga in den ordentligt så att baksidan på beläggningen täcks helt. Vänta i 30-45 minuter och efteråt sedan med en roller.

Eventuellt måste huvudändar, sömmar och hängbukter (spänningsrika områden) gnuggas en gång till efter cirka 10 minuter. Vid behov måste dessa områden tyngas ner tills limmet har stelnat helt (minst 24 timmar).

Limmet måste ha stelnat helt innan fogarna kan tätas och sömmarna svetsas. Det sker tidigast efter 24 timmar, en väntetid på 48 timmar är optimalt.

Limrester bör helst tas bort omgående med en fuktig trasa. **Limrester som torkat** t.ex. på verktyg kan tas bort med

BRILLIANCE CLEANER L91.

### Åtgång

PVC-, CV-, design- och gummibeläggningar:  
cirka 300 g/m<sup>2</sup> - tandning A2

Linoleum:  
cirka 400 g/m<sup>2</sup> - tandning B1

Textila beläggningar:  
cirka 350–650 g/m<sup>2</sup> - tandning B1 eller B2 beroende på beläggningens baksida

### Torktid

Avluftningstid: 0–15 minuter per beläggning  
(för PVC-plattor upp till 20 min.)  
Bearbetnings-/iläggningstid: cirka 20 minuter  
Kan belastas efter: 24–48 timmar beroende på beläggningen  
Slutlig hårdhet efter: 72 timmar

Uppgifterna gäller för standardklimat (23°C och 50 % relativ luftfuktighet). Avvikelse från dessa värden leder till ändrade tider!

### Underlag

Underlaget måste vara rent (fritt från föroreningar), torrt (permanent torrt!), fast, jämnt och sprickfritt. Beläggningen är "mogen" ska uppfylla alla förutsättningar för att kunna bli lagt. Kraven i DIN 18365 (Bodenbelagsarbeiten - Golvbeläggningsarbeten) ska vara uppfyllda.

Separerande skikt, sinterskikt, gamla limrester och andra lösa vidhäftningar ska med lämpliga åtgärder avlägsnas utan att efterlämna några rester.

Ojämnheter i underlaget ska jämnas ut med lämpliga fyllmedel.

Icke-sugande underlag, t.ex. gjutasfalt ska alltid spacklas över med lämpligt spackel (minst 2 mm skiktjocklek). Spackelskiktet måste vara ordentligt härdat och ha torkat helt före limning.

Som grundning kan vid behov BERGERBOND PRIMER D användas.

### Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 12 månader.

### Säkerhetsbestämmelser

Ingående ämnen enligt VdL-RL 01 polymerdispersioner, modifierade hartser, konserveringsmedel, mineraliska fyllmedel, tillsatser och vatten. Produkten innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [MIT], 1,2-benzisotiazolon-3(2H)-on [BIT]. Information för allergiker på telefon: +49 700 24112112 Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation under bearbetning och torkning. Åt inte, drick inte och rök inte medan du hanterar produkten. Vid kontakt med ögonen eller huden, spola genast med mycket vatten. Får ej hamna i avloppet, i vattendrag eller i marken. Rengör verktygen med vatten och såpa direkt efter användning. Lämna endast in tomma kärl för återvinning. Torkade materialrester kan slängas som hushållsavfall. Håll färskt lim eller installationsmaterial

## BERGERBOND D1U

oåtkomligt för barn. Använd skyddsglasögon! Om lim eller installationsmaterial kommer i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta en ögonläkare. Skydda händerna med vattentäta, robusta handskar! Använd långbyxor! Undvik långvarig hudkontakt med limmet eller installationsmaterialet. Tvätta omedelbart nerstänkta hudpartier noggrant med vatten. Ju längre färskt lim eller monteringsmaterial sitter kvar på huden, desto större är risken för allvarliga hudskador.

### Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parketläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

### Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar om hur man använder lim
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)
- Installationsanvisningar från parkett- och golveläggningstillverkarna samt gällande standarder

\* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.