

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Produktbeskrivning

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR är en snabbtorkande bets, baserad på oljemodifierade kvalitetshartser, med en hög andel av förnybara råvaror. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR uppfyller senaste hartsteknologiska krav för lösningsmedelhaltiga betsmedel. Produkten innehåller inga torkmedel med kobolt eller lösningsmedel med aromater. De snabbtorkande egenskaperna är unika och betsen kan snabbt målas över. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR är lätt att stryka på och arbeta med. Den genomträngande betslösningen fungerar som en primer, minskar den sidbindande effekten och utgör ett perfekt underlag för alla vattenbaserade AquaSeal® lacker.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR kan målas över med AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD, AQUASEAL® ECOSILVER OCH AQUASEAL® SMARTHOME. SOLVSEAL LT EXPORT och CLASSIC HARDOIL kan målas över efter 16 timmars torktid.

Den unika färgkollektionen innehåller 32 olika nyanser, inklusive de senaste trenderna. Alla nyanser kan blandas med varandra i valfritt förhållande, vilket gör att man får oändliga färgkombinationer.

Certifikat / tillstånd



ATFA: Uppfylls
 NWFA: Uppfylls
 MFMA: Uppfylls

Specifikationer/ certifikat

Komponenter: Oljemodifierade hartser, enligt säkerhetsdatabladet

Klarhet: Beroende på färgen

Lukt: Svagt lösningsmedel

Fasthet: Lågviskös vätska

Konsistens: Slät

Densitet: 0,85-0,89 g/cm³ beroende på färgen

VOC (flyktiga organiska föreningar): 550-580 g/l

Förpackning: 1 liter och 5 liter

Glans: N/A

Täckning: Cirka 40-50 ml/m², beroende på träets sugförmåga och ytans förbehandling

Hållbarhet: Två år i oöppnad förpackning, förvaras frostsäkert

Utjämning: Ej tillämpligt

Skumdämpande: Ej tillämpligt

Torktid: 2-16 timmar beroende på färgen
 Snabbare överstrykning i kombination med AQUACHOICE EXOBLOC TURBO; torkar efter 2-3 h i alla nyanser

Härdningstid: Ej tillämpligt

Beständighet mot kemikalier: Ej tillämpligt

Hållbarhet: 24 månader i oöppnad förpackning

Tryckdatum 05/2023 - sidan1 av 2

Antändningstemperatur: 100 °F - 38 °C
 Torkningstid: 2-3 timmar*

Färger: Naturell, Azobe, White Oak, Golden Oak, Nutmeg, Oak, Latte Macchiato, Country White, Natural White, Silver Grey, Rustic Beige, Nature Grey, Grey, Black, Ebony, Pernambuco, Sedona Red, Antique Brown, Medium Brown, Oak Old, Wenge, Jacobean, Early American, Walnut, Espresso Brown, Coffee Brown, Dark Walnut, Special Walnut, Laguna, Pine, Red Orange, Dove Blue, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed

För mer information, se säkerhetsdatabladet.

Torktid:

Vid en temperatur på 20-27°C och en luftfuktighet på 35-75 % samt god luftcirkulation kan Classic ExpressStain målas över, förutsatt att man iakttagit följande råd:

2-3 tim	5-6 tim	15-16 tim
Färglös	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Oak Old
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	RusticBeige	Jacobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	TrueBlack
	Grey	UltraWhite
	Bark	Deep SedonaRed
	Provincial	

I kombination med AQUASEAL EXOBLOC TURBO kan betsen målas över redan efter 2-3 timmar i alla nyanser. Läs mer om detta i det tekniska databladet för AQUACHOICE EXOBLOC TURBO.

När det gäller trä med uttorkningshämmande ämnen, dålig ventilation, lägre golvtemperatur, ogynnsam luftfuktighet och ökad skiktjocklek kan det ta avsevärt längre tid innan betslösningen torkar. Innan betsen målas över bör man säkerställa att det inte föreligger någon pigmentöverföring genom att utföra ett handdukstest (t.ex. med vit trasa).

Obs!

- Går det åt flera burkar är det viktigt att se till att alla burkarna har samma partnummer innan du blandar dem så att du får en enhetlig färgnyans.
-
-

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

- Skaka burken och rör om betsen ordentligt innan du börjar betsa och emellanåt under arbetet. Då får du bäs resultat.
- Bets och vattenburna lacker kan i regel även användas på exotiska träslag. Med tanke på det stora urvalet av exotiska träslag kan det vara bra att testa betslösningen på olika ställen på träet. Kontakta gärna vår applikationstekniska avdelning, om du har ytterligare frågor.
- Vill du kombinera Classic Express Stain med Classic Base Oil olja ber vi dig kontakta våra applikationsingenjörer.

Bruksanvisning

- Slipa och förbered ytan som ska betsas enligt godtagen branschstandard. Undvik slipfel och se till att all gammal beläggning avlägsnas fullständigt. Om så behövs ska AQUASEAL® POWERFILLER AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR eller SOLVSEAL® PAFUKISUPER användas för att spackla fogar före slutslipningen. Dammsug golvet efter slutslipningen och se till att få bort allt damm med en klabbig dammroller.
- Fukta golvet med en vattendränkt trasa innan du börjar betsa. Då kan betsen tränga djupare ner i träet så att du får ett enhetligare utseende. Kontrollera med en fuktmätare efter förbehandlingen med vatten att ytan är torr. Börja inte betsa förrän fuktmätaren visar samma värden som före förbehandlingen.
- Efter att ha slipat och förbehandlat golvet kan du stryka på Classic ExpressStain med en borste, putsdyna, mjuka trasor eller med en polerrondell på en skruvdragare.
- Låt betslösningen verka i 2-3 minuter
- Ta bort all överflödigt betsmedel genom att torka av golvet för hand eller polera det med ett absorberande material utan slipande effekt.
- Efter den rekommenderade torktiden (se under "Torktid") ska Classic ExpressStain behandlas med någon av de rekommenderade högkvalitativa AquaSeal®- eller SolvSeal-produkterna senast 48 timmar efter betsbehandlingen.
- Arbetsredskapen kan rengöras med BRILLIANCE CLEANER L91

Underhåll och skötsel

Efter behandlingen med Classic ExpressStain används det lack som framgår av underhålls- och skötselanvisningarna.

Säkerhetsanvisningar

Indränkta trasor, rondeller och annat arbetsmaterial liksom olja/vax som orsakar slipdamm eller liknande smuts ska fuktas med vatten eller förvaras i metallbehållare för att sedan kasseras på ett säkert sätt (risk för självantändning). Produkten i sig är inte självantändande. Läs även vår tekniska specialinformation nr 17!

Undvik värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsmask. I händelse av brand: Släck med släckningspulver eller sand. Förvaras på väl ventilerad plats vid en temperatur som inte överstiger 38°C. Lämna innehåll/behållare till kommunens förbränningsanläggning.

Får ej användas för sprutning eller sprayning. Förvaras utom räckhåll för barn. Resterande mängder bör inte hållas i
Tryckdatum 05/2023 - sidan2 av 2

avloppet, utan kasseras i enlighet med lokala, kommunala eller statliga bestämmelser.

Tillverkarens rekommendationer

Föreliggande tekniska datablad bygger på omfattande forskning och beprövad erfarenhet och vänder sig till dig som ska hantera produkten. Databladet innehåller också viktig information och försiktighetsåtgärder i syfte att minska risken för att fel inträffar. Tekniska datablad brukar inte innehålla alla användningsmöjligheter eller händelser som kan inträffa när man arbetar med olika träslag, olika typer av installationer, tekniker och ytbehandlingar. Därför är du alltid skyldig att kontakta tillverkaren i tveksamma fall, själva testa produkten på plats och vara kritiskt uppmärksam under arbetets gång. Innehållet i detta datablad är inte juridiskt bindande och utgör inte något avtalsrättsligt underlag. Varken säljare eller tillverkare ska hållas ansvariga för någon typ förlust, personskada eller materiella skador, direkt eller indirekt, som uppkommer till följd av produktens användning. Denna information kan komma att ändras utan ytterligare meddelande. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser, enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas (USA/KANADA = NWFA // AUSTRALIEN = ATFA). Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Referenser

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlack och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från annat tryckt material, t.ex. etiketter, betraktas alltid den aktuella versionen av Tekniskt datablad på hemsidan som giltigt. Trycksaker anpassas alltid vid omtryck.