SolvSeal LT Export Extra

KH-Siegel

Beskrivning

SolvSeal LT Export Extra är en universellt användbar 1-komponentslack baserad på högkvalitativa modifierade naturliga oljor. SolvSeal LT Export Extra innehåller lösningsmedel och bindemedel av vegetabiliska råvaror. SolvSeal LT Export Extra kan användas så gott som på alla slags parkettgolv och andra trägolv. Det gäller även utsatta golv som industriparkett, kubbgolv utan kantimpregnering eller brädgolv. Parkett på golvvärme samt elastiska golv i sporthallar. SolvSeal LT Export Extra har låg sidlimningseffekt.

Certifikat/godkännanden

Giscode:	KH1
AbZ-Nr.:	Z-157.10-177
Produkten är godkänd för sportgolv:	DIN V 18032-2:
Produkten är godkänd för sportgolv:	DIN EN 14904:
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Glansgrader

Glänsande, halvmatt, matt

Särskilda anvisningar

Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation nr 17!

Användning

Appliceras med roller eller pensel i 3 strykningar. För att få så bra optiskt resultat som möjligt ska golvet mellanslipas. Golvet måste mellanslipas efter 15-18 timmar för att säkerställa perfekt vidhäftning. Produkten är bearbetningsklar. Önskas dock tunnar lack kan den spädas med Brilliance Cleaner L 91 KH-Verdünnung.

Lacken kan förtunnas med Brilliance Cleaner L 91 KH-Verdünnung. Träslag som ädelgran, gran eller fur kan släppa ifrån sig kåda, som gör att de torkar långsammare och påverkas utseendemässigt. Med hänsyn tagen till exponeringsklassen kan SolvSeal UniQuickPrimer eventuellt mildra detta. Även SolvSeal FK Gelb kan kombineras med SolvSeal LT-Export Extra. Använder man Classic Plus Reaktivvergütung kan resultatet förbättras på följande sätt: lacken ger ifrån sig en svagare lukt, torkar snabbare och håller bättre samtidigt som slipdammet blir mjöligare. Lacker i denna kategori innehåller lösningsmedel som lätt löser upp vaxrester ur sprickor och fogar. Det kan leda till betydligt längre torktider på vaxade golv samtidigt som det uppstår fläckar och vidhäftningen försämras (med risk för att lacken lossnar helt). Därför bör man i dessa fall antingen använda en annan typ av lack eller isolera med SolvSeal UniQuickPrimer på medelhårt utsatta golv.

Torktid

I de flesta fall kan man gå på golvet efter 48 timmar (23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Finns det gamla vaxrester kvar på ytan fäster lacken dåligt och då tar det betydligt längre tid innan den torkar.

Då får du vänta med att lacka golvet tills lacken har torkat ordentligt och är helt klibbfri.

Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. Vänta minst 1-2 två veckor med att belasta golvet med möbler, lägga ut mattor eller tvätta det. Vädra ordentligt de första två veckorna efter att du lackat golvet. Dålig lukt som uppstår under ogynnsamma omständigheter försvinner med tiden, om du vädrar ordentligt.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt:

1 strykning med roller eller pensel
cirka 100 ml/m^2 eller cirka 10m^2/l

Förvaring/transport

Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under beaktande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser, enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12

SolvSeal LT Export Extra

KH-Siegel

- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12