

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER

Beskrivning

SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER är en tixotrop spackelgel på gelliknande uretan- och alkydbas. Gelstrukturen gör att produkten lämpar sig utmärkt för utfyllnad av små fogar, sprickor och skarvar där spacklet har lossnat. Med SolvSeal LT Export ThixPrimer får du ett jämnt och snyggt resultat samtidigt som gelen räcker länge. SolvSeal LT Export ThixPrimer har visat sig vara en problemlösare när det gäller att "rädda" golv som efter första eller andra lackskiktet fortfarande uppvisar fördjupningar eller ojämnheter i fogområdet. Sådana ojämnheter syns tydligare för varje nytt färgskikt som läggs på, om de inte fylls igen ordentligt med spackel i samma kulör.

Certifikat / tillstånd



Giscode: KH1
ATFA: uppfylls
NWFA: uppfylls
MFMA: uppfylls

Särskilda anvisningar

Blöta trasor, rengöringskuddar och annat arbetsmaterial ska förvaras i slutna behållare. Olja/vax, som kommit i kontakt med slipdamm, samt tygtrasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt - annars finns risk för självantändning. Produkten i sig är inte självantändande! Observera vår tekniska specialinformation nr 17!

SolvSeal LT Export ThixPrimer får **inte** användas på rörliga golv (t.ex. på fjädrande golv).

Användning

Ytan som ska behandlas ska vara helt ren och torr efter mellanslipningen. Produkten appliceras som ett mellanlager. SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER bör inte användas direkt på obehandlat trä. Hela ytan spacklas med SOLVSEAL LT EXPORT THIXPRIMER. Skrapa bort allt överflödigt spackel så att ytan blir jämn. Om fördjupningarna är stora upprepas proceduren efter ca 3-4 timmar. Låt spacklet torka ordentligt innan du fortsätter försegla ytan utan mellanslipning med ÖL-KH-Siegel SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA.

Torktider

Vid 23°C/50% rel. luftfuktighet: Kan övermålas efter 3-4 h. Vid dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare skikt får du räkna med avsevärt längre torktid.

Förbrukning

Beroende på antalet ytdefekter och hur djupa de är:

1 spackelskikt:
ca 30-40 ml/m² resp. 25-30 m²/l

Förvaring / transport

Vid sval och torr transport och förvaring i öppnad originalförpackning är hållbarheten minst 24 månader.

Allmän information

Läs noga igenom bruksanvisningen för produkten innan du börjar använda den. Denna produkt från Berger-Seidle får endast hanteras av utbildade parkettläggare, som denna bruksanvisning är avsedd för. Arbetet ska utföras i enlighet med gällande hantverksregler samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Kraven i DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golveläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid bristande efterlevnad av anvisningarna i denna bruksanvisning befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker
- Rengöring och skötsel av förseglade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om det tekniska databladet skiljer sig åt till innehållet från andra trycksaker (t.ex. etiketter), så är det alltid det tekniska databladet i sin senaste version på vår hemsida som gäller. Trycksaker uppdateras alltid i samband med omtryck.