

BERGERBOND M1X

Açıklama

Silan sonlu polimerler (SMP) bazlı 1K tutkal, elastik. Solvent, su, ftalat içermez ve Berger-Seidle mühürleme sistemleri ile yumuşatıcı etkileşimleri yoktur. DIN EN 14293 ve ISO 17178'i karşılar ve bu nedende 2 ve 3 katmanlı hazır parkelerinin gerilimsiz yapıştırılması için önerilir. Ürün, prensip olarak mozaik parke ve yüksek kenarlı lamel parke yapıştırmak için de kullanılabilir. Bu sırada burada BergerBond M1P kullanılması tercih edilir. BERGERBOND M1X solvent içermez, su içermez ve tekerlekli sandalyeler için uygundur. BERGERBOND M1X ile çekme yapmayan, hızlı ve güvenli bir yapıştırma mümkündür.

Sertifikalar/Onaylar



Giscode: RS10
Emikod: EC1
AbZ-No.: Z-155.10-460
ATFA: Uygun ürün
MFMA: Uygun ürün
NWFa: Uygun ürün
Breeam: Uygun ürün

Teknik veriler

Karışım oranı: iptal
İşleme/döşeme süresi: 25-35 dak.
Üzerinde yürünebilirlik: 4-6 saat sonra
İşleme devam edilebilirlik: 12 saat sonra
Nihai sertleşme: 48 saat sonra
Havalandırma süresi: Yok
Yerden ısıtmaya uygunluk: evet

Tüm özellikler normal bir iklim için geçerlidir (23°C ve %50 bağıl hava nemi).

Bu değerlerden sapmak değişen zamanlara yol açacaktır!

Özel uyarılar

BERGERBOND M1X'yi +15°C'nin altında veya %65 bağıl hava neminin üzerinde kullanmayın. Soğuk mevsimde, işleme başlamadan önce tutkalı ve parkeyi aynı sıcaklığa getirmez tavsiye edilir.

BERGERBOND M1X'den tutkal artıklarını kolayca çıkarılabilir.

Serum oluşumu, ürün kalitesi üzerinde hiçbir etkisi olmayan, ürüne özgü bir özelliktir.

Uygulama

BERGERBOND M1X uygun bir dişli spatula ile (BERGERTOOL DIŞLI SPATULA B3, B7, B11, B15) eşit olarak uygulanabilir. En fazla 1 m² astarlayın.

Parkeyi hemen içeri itin ve sıkıca bastırın.

Ahşabın alt tarafının tamamen ıslanmış olduğundan emin olmak önemlidir.

Yapı parçalarındaki genleşme derzlerine uyun.

Tüketim

Dişli spatula uygulaması, parke türü ve alt tabakaya bağlı olarak:
900–1.400 g/m²

Alt tabaka

Alt tabaka temiz (kirsiz), kuru (sürekli kuru!), sert, düz ve çatlaksız olmalıdır. DIN 18356 "Parke çalışmaları" gereksinimleri karşılanmalıdır.

BERGERBOND M1X, BERGERBOND PRIMER P, BERGERBOND PRIMER D ve BERGERBOND PRIMER E ile kombine edilebilir. Anhidrit şaplar için BERGERBOND PRIMER P ve BERGERBOND PRIMER E'yi öneriyoruz.

Artan nem riski varsa, neme karşı sızdırmazlık için ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.

Yerden ısıtma durumunda, astar kontrol edilmelidir. Astarın yeterince kurduğundan emin olun.

BERGERBOND M1X, emici olmayan ve emici alt tabakalarda (örneğin çimento, anhidrit, anhidrit akıcı şap) astarsız olarak kullanılabilir.

Depolama / Nakliye

Raf ömrü, açılmamış orijinal kabında dona karşı dayanıklı, serin ve kuru ortamda nakledilmiş ve depolanmış olarak az 18 aydır.

Genel bilgiler

Bu ürün ile işleme başlamadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Berger-Seidle'nin bu ürünü, bu talimatlar doğrultusunda profesyonel parke döşeme eğitimi almış olan bir kişi tarafından uygulanmalıdır. Faaliyetler, ustalık kurallarına, son teknolojiye ve geçerli standartlara, ürünün uygulandığı ülkenin yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmelidir. DIN 18356 "Parke ve Ahşap Kaplama İşleri" ve DIN 18365 "Zemin Kaplama İşleri" yönergeleri, TKB, BEB, CTA ve BVPF Parke ve Zemin Teknolojileri Federal Birliği'nin bilgi sayfaları ve uzmanlık bilgileri uygulanmalı ve dikkate alınmalıdır. Müşteri, ürünün temizlik ve bakım yönergeleri hakkında bilgilendirilmiştir. Berger-Seidle'nin belirlediği uygulama alanına uygun olmayan her türlü kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir. Uygunsuz kullanım ve bu talimatlarda yer alan bilgilerin dikkate alınmamasından geniş ölçüde kullanıcı sorumlu tutulur ve dolayısıyla üreticinin sorumluluğunun ve garanti yükümlülüğünün dışındadır. Ürün kullanılmadan önce uygulamanın çerçeve koşulları yerinde ve profesyonel anlamda kontrol edilmelidir.

Başka kaynak

Toplu bilgi sayfalarımızda yer alan aşağıdaki başlıklar, bu bilgi sayfasının bir parçasıdır.

- Tutkal kullanımı ile ilgili genel bilgiler
- Etiketleme ve güvenlik bilgileri (güvenlik veri sayfaları)
- Parke üreticilerinin döşeme talimatları ve geçerli standartlar

* Teknik broşürün içeriği örn. etiket gibi diğer baskılardan farklılık göstermesi durumunda, her zaman ana sayfadaki

BERGERBOND M1X

en güncel teknik broşür geçerlidir. Baskılar ilave baskı işleminde her zaman uyarlanmaktadır.