

BERGERBOND P2S

Açıklama

BERGERBOND P2S, yüksek kaliteli poliüretan ham madde bazlı 2K tutkaldır vemozaik parke, yüksek kenarlı lamel parke, Lamparket, şerit parke, masif ahşap tahtalar (d<22 mm L<2200mm), masif tahtaların kaymaz (daha büyük formatlar), masif parke (10 mm) ve çoğu egzotik ahşapların kaymaz bir şekilde yapıştırılması için önerilir. Ürün, prensip olarak iki katmanlı parke, üç katmanlı parke ve RE ahşap blok yapıştırmak için de kullanılabilir. Bu sırada burada BergerBond M1P kullanılması tercih edilir. Ayrıca BERGERBOND P2S, "şişme ve deformasyona karşı dayanıklı olma" özelliğinden dolayı kayın ağacı, akçaağaç ve dişbudak gibi suya duyarlı ahşap türlerin yapıştırılması için de uygundur. BergerBond P2S solvent içermez, su içermez ve tekerlekli sandalyeler için uygundur. Ürün özellikle uzun süre açık kalabilir.

Sertifikalar/Onaylar



Giscode: RU1
Emikod: EC1
AbZ-No.: Z-155.20-49
ATFA: Uygun ürün
MFMA: Uygun ürün
NWFA: Uygun ürün

Teknik veriler

Karışım oranı:	ağırlığa göre 8:1
İşleme/döşeme süresi:	50-60 dak.
Üzerinde yürünebilirlik:	4-6 saat sonra
İşleme devam edilebilirlik:	12 saat sonra
Nihai sertleşme:	48 saat sonra
Havalandırma süresi:	Yok
Yerden ısıtmaya uygunluk:	evet

Tüm özellikler normal bir iklim için geçerlidir (23°C ve %50 bağıl hava nemi).
Bu değerlerden sapmak değişen zamanlara yol açacaktır!

Özel uyarılar

BERGERBOND P2S'yi + 15°C'nin altında veya %65 bağıl hava nemin üzerinde kullanmayın. Soğuk mevsimde, işleme başlamadan önce tutkalı ve parkeyi aynı sıcaklığa getirmenizi tavsiye edilir.

Uygulama

A ve B bileşenlerini uygun bir karıştırıcı kullanarak en az 3 dakika homojen olarak karıştırın. Tek tip bir renk ortaya çıktığında karıştırma işlemi tamamlanır.

Ardından BERGERBOND P2S uygun bir dişli spatula ile (BERGER TOOL DIŞLI SPATULA B3, B7, B11, B15) eşit olarak uygulanabilir. En fazla 1 m² astarlayın. Parkeyi hemen içeri itin ve ahşabın tüm alt tarafının ıslanmış olduğundan emin olarak sıkıca bastırın. Yapı parçalarından gelen genleşme derzlerine uyulmalıdır.

Tüketim

Dişli spatula uygulaması, parke türü ve alt tabakaya bağlı olarak:
800-1.300 g/m²

Güncelleme 10/2023 - Sayfa 1 / 1

Alt tabaka

Alt tabaka temiz (kirsiz), kuru (sürekli kurul), sert, düz ve çatlaksız olmalıdır. DIN 18356 "parke işleri" ve DIN 18367 "ahşap kaplama işleri" gereklilikleri karşılanmalıdır.

BERGERBOND P2S, BERGERBOND PRIMER P ve BERGERBOND PRIMER E veya BERGERBOND PRIMER D ile kombine edilebilir (örn. tozu su ile en az 1:3 oranında karıştırmak için).

Artan nem riski varsa, neme karşı sızdırmazlık için ilgili yönetmeliklere uyulup uyulmadığı kontrol edilmelidir.

Yerden ısıtma ve anhidrit veya manyezit şaplar gibi yüksek emici yüzeyler için bir astar kontrol edilmelidir. Astarın yeterince kurduğundan emin olun.

Depolama / Nakliye

Açılmamış orijinal kabında, dona karşı dayanıklı, serin ve kuru bir yerde taşınıp saklanan yapıştırıcı 12 ay, sertleştirici 12 ay saklanabilir.

Genel bilgiler

Bu ürün ile işleme başlamadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Berger-Seidle'nin bu ürünü, bu talimatlar doğrultusunda profesyonel parke döşeme eğitimi almış olan bir kişi tarafından uygulanmalıdır. Faaliyetler, ustalık kurallarına, son teknolojiye ve geçerli standartlara, ürünün uygulandığı ülkenin yönetmeliklerine uygun olarak yürütülmelidir. DIN 18356 "Parke ve Ahşap Kaplama İşleri" ve DIN 18365 "Zemin Kaplama İşleri" yönergeleri, TKB, BEB, CTA ve BVPF Parke ve Zemin Teknolojileri Federal Birliği'nin bilgi sayfaları ve uzmanlık bilgileri uygulanmalı ve dikkate alınmalıdır. Müşteri, ürünün temizlik ve bakım yönergeleri hakkında bilgilendirilmelidir. Berger-Seidle'nin belirlediği uygulama alanına uygun olmayan her türlü kullanım uygunsuz kullanım olarak kabul edilir. Uygunsuz kullanım ve bu talimatlarda yer alan bilgilerin dikkate alınmamasından geniş ölçüde kullanıcı sorumlu tutulur ve dolayısıyla üreticinin sorumluluğunun ve garanti yükümlülüğünün dışındadır. Ürün kullanılmadan önce uygulamanın çerçeve koşulları yerinde ve profesyonel anlamda kontrol edilmelidir.

Başka kaynak

Toplu bilgi sayfalarımızda yer alan aşağıdaki başlıklar, bu bilgi sayfasının bir parçasıdır.

- Tutkal kullanımı ile ilgili genel bilgiler
- Etiketleme ve güvenlik bilgileri (güvenlik veri sayfaları)
- Parke üreticilerinin döşeme talimatları ve geçerli standartlar

* Teknik broşürün içeriği örn. etiket gibi diğer baskılardan farklılık göstermesi durumunda, her zaman ana sayfadaki en güncel teknik broşür geçerlidir. Baskılar ilave baskı işleminde her zaman uyarlanmaktadır.