

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Ürün Tanımı

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR, yüksek seviye yenilenebilir ham maddeye sahip, kaliteli yağ modifiye reçine esaslı hızlı kuruyan BİR VERNİKTİR. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR, solvent bazlı vernik alanındaki en son reçine teknolojilerine uygundur. Ürün, kobalt içeren herhangi bir kurutucu madde veya aromatik içeren herhangi bir solvent içermez. Hızlı kuruma özellikleri olağanüstüdür, üst katlar hızlıca uygulanabilir. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR'ın uygulaması kolaydır ve çalışmak için mükemmel bir üründür. Yüzeze işleyici vernik bir astar görevi görür, kenar yapışma etkilerini azaltır ve tüm AquaSeal® su bazlı son kat boya için mükemmel bir zemin oluşturur.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR üzerine AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURALWHITE, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ECOGOLD AQUASEAL® ECOSILVER AQUASEAL® SMARTHOME UYGULANABİLİR. SOLVSEAL LT EXPORT ve CLASSIC HARDOIL, 16 saatlik vernik kuruma süresi sonunda uygulanabilir.

Benzersiz renk yelpazesi en yeni trendler de dahil 32 renk tonu sunar. Tüm renk tonları istenen orana birbirleriyle karıştırılabilir ve bu sayede sonsuz renk seçeneği sunar.

Sertifikalar / Onaylar



ATFA: Uyumlu
NWFA: Uyumlu
MFMA: Uyumlu

Teknik Özellikler/Sertifikalar

Bileşenler: Yağ modifiye reçineler, Malzeme Güvenliği Bilgi Formuna uygun

Berraklık: Renge bağlıdır
Koku: Hafif solvent
Yapısı: Hafif viskoz sıvı
Doku: Pürüzsüz
Yoğunluk: Renge bağlı olarak 0,85-0,89 g/cm³
Uçucu Organik

Bileşik: 550-580 g/L
Ambalaj: 1L ve 5L
Parlaklık: Yok
Boyanabilen Alan: Yaklaşık 40-50 ml/m², ahşabın emiciliğine ve ön işleme bağlıdır

Dayanıklılık: Kapalı kutuda iki yıl, dondurmayı
Düzleme: Yok
Köpükleşmeyi önleme: Yok
Kuruma süresi: Renge bağlı olarak 2-16 saat
AQUACHOICE EXOBLOC TURBO ile birlikte her tonda 2-3 saate kadar hızlandırılmış üst kat uygulama kabiliyeti

Kür süresi: Yok
Kimyasallara dayanıklılık: Yok
Raf ömrü: Kapalı ambalajında 24 ay
Parlama noktası: 100°F - 38°C
Kuruma: 2-3 saat*

Renkler: Natural, Azobe, Ak Meşe, Altuni Meşe, Muskat, Meşe, Latte Macchiato, Country White, Natural White, Gümüş Grisi,
Tarih 05/2023 - Seite 1 von 2

Rustic Beige, Nature Grey, Gri, Siyah, Abanoz, Pernambuco, Sedona Red, Antique Brown, Medium Brown, Oak Old, Venge, Jacobean, Early American, Ceviz, Espresso Brown, Coffee Brown, Koyu Ceviz, Special Walnut, Laguna, Çam, Narçiçeği, Dove Blue, Bark, Provincial, TrueBlack, UltraWhite, Deep SedonaRed

Daha fazla bilgi için lütfen Malzeme Güvenliği Bilgi Formuna bakın.

Kuruma

20-27°C/%35-75 neme ve yeterli hava akışına sahip bir ortamda Classic ExpressStain üst katları aşağıdaki önerilerden sonra uygulanabilir:

2-3 saat	5-6 saat	15-16 saat
Renksiz	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
Ak Meşe	Gümüş Grisi	Oak Old
Altuni Meşe	Classic Grey	Venge
Muskat	Abanoz	Sedona Red
Meşe	RusticBeige	Jacobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Çam	Ceviz
	Narçiçeği	Espresso Brown
	Siyah	Coffee Brown
	Laguna	Koyu Ceviz
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	TrueBlack
	Gri	UltraWhite
	Bark	Deep SedonaRed
	Provincial	

AQUASEAL EXOBLOC TURBO ile birlikte üst kat uygulaması her tonda 2-3 saate kadar hızlandırılabilir. Lütfen bunun için AQUASEAL EXOBLOC TURBO teknik bilgi formuna bakın.

Üzerinde kurumayı önleyici maddeler bulunan ahşaplar, yetersiz havalandırma, daha düşük oda sıcaklığı, elverişsiz nem ve daha kalın katlar durumunda kuruma süresi önemli oranda uzayabilir. Üst kat uygulamasından önce pigment transferi olmadığından emin olmak için (ör. beyaz kumaş ile) bir havlu testi yapın.

Not

- Birden fazla teneke kullanırken renk düzgünlüğünü garanti etmek için önce her tenekenin parti numarasından emin olun ve tüm tenekeleri daha sonra birbiriyle karıştırın.
- En iyi uygulama için kullanmadan önce ve kullanım sırasında ara sıra iyice sallayın ve karıştırın.
- Genellikle vernik ve su bazlı kaplamalar egzotik ahşaplara da uygulanabilir. Egzotik ahşap türlerinin çok sayıda olması nedeniyle test alanları oluşturulmasını

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

öneriyoruz. Başka bir sorunuz varsa lütfen uygulama teknolojisi departmanımızla iletişime geçin.

- Classic Express Stain ve Classic Base Oil'i birlikte kullanırken lütfen uygulama mühendislerimizle iletişime geçin

Uygulama Talimatları

- Verniklenecek yüzey, kabul edilmiş endüstri standartlarına göre zımparalanmalı ve hazırlanmalıdır. Zımpara hatalarından kaçının ve eski kaplamaların veya işlemlerin tamamen çıkartıldığından emin olun. Gerekirse son zımparadan önce
- boşlukları doldurmak için AQUASEAL® POWERFILLER AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR veya SOLVSEAL® PAFUKISUPER kullanılabilir. Son zımparanın ardından tüm tozu temizlemek için zemini elektrikli süpürgeyle temizleyin ve toz bezle silin.
- Vernik uygulamasından önce ahşap yüzeydeki liflerin suyla açılması, verniğin daha derine nüfuz etmesini ve daha eşit bir yüzey görünümü sağlar. Suyla ön işlem yaptıktan sonra bir nem ölçerle yüzeyin kuru olduğunu doğrulayın. Okuma değerleri, ön işlem öncesindeki değerlerle aynı olana kadar vernik uygulamasına geçmeyin.
- Yüzey zımparalandıktan ve hazırlandıktan sonra bir fırça, boya süngeri, yumuşak havlu veya cila makinesi ile Classic ExpressStain uygulanır.
- Yüzeyin içine işlenmesi için 2-3 dakika bekleyin
- Fazla verniği elinizle silerek veya aşındırıcı olmayan bir emici madde ile giderin.
- Önerilen kuruma süresinden sonra (Kuruma bölümündeki notlara bakın) Classic ExpressStain üzerine vernik uygulamasından sonra 48 saat içinde önerilen yüksek kalite AquaSeal® veya SolvSeal ürünlerinden biri uygulanabilir.
- Aletler BRILLIANCE CLEANER L91 İLE TEMİZLENEBİLİR

Bakım

Classic ExpressStain üzerine kat uygulandığında lütfen ilgili verniğin Bakım Talimatlarına uyun.

Güvenlik Önlemleri

Zımpara tozu veya benzeri ile kirlenen yağ/cila ile birlikte ürünün emdirildiği bezler, pedler ve diğer çalışma malzemeleri suyla nemlendirilmeli veya güvenli bir şekilde elden çıkarılacak metal bir kap içinde saklanmalıdır (kendiliğinden tutuşma tehlikesi). Ürünün kendisi kendiliğinden tutuşmaz. Lütfen 17 numaralı Özel Teknik Bilgilerimize bakın!

Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer ateşleme kaynaklarından uzak tutun. Yakınında sigara içmeyin. Koriyucu eldiven ve göz/yüz koruyucu kullanın. Yangın durumunda: Yangını söndürmek için yangın söndürme tozu veya kum kullanın. 38°C'yi (100°F) aşmayan iyi havalandırılan bir yerde saklayın. İçeriği/kabı endüstriyel çöp yakma tesisinde bertaraf edin.

Püskürtme veya sprey uygulaması için kullanmayın. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Kalan boya pis su giderlerine dökülmemeli, yerel, devlet ve federal yönetmeliklere uygun şekilde elden çıkarılmalıdır.

Üreticinin Önerileri

Bu Teknik Bilgi Formu, kapsamlı bir araştırma ve engin deneyime dayanmaktadır ve size yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Hata riskini azaltmak için kısıtlayıcı bilgilerden ve önlemlerden kaçınılmamıştır. Teknik Bilgi Formları, farklı ahşap türleri, kurulumlar, teknikler ve son kat uygulamalarında meydana gelebilecek tüm durumları veya tüm uygulamaları içermez. Bu nedenle şüphe durumunda üreticiyle iletişime geçme, uygulama yerinde kendi testlerinizi yapma ve iş sırasında son derece dikkatli olma yükümlülüğünüz ortadan kalkmaz. Bu bilgi formunun içeriği yasal olarak bağlayıcı değildir ve sözleşmeye bağlı herhangi bir yasal ilişki oluşturmaz. Ne satıcı ne de üretici, ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğan doğrudan veya dolaylı herhangi bir yaralanmadan, kayıptan veya hasardan sorumlu olacaktır. Bu bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Lütfen bu ürünü işlemeden önce talimatları dikkatlice okuyun. Bu Berger-Seidle ürünü, parke döşeme çalışması için bu kılavuzun hazırlanma amacı olan vasıflı bir kişi tarafından işlenmelidir. Çalışmalar ilgili işin kurallarına, en son ve geçerli standartlara ve ürünün kullanıldığı ülkenin yönetmeliklerine (ABD/KAN = NWFA // AVU = ATFA) uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. DIN 18356 "Parke uygulamaları" ve DIN 18365 "Döşeme çalışması" şartnameleri, bilgi formları ve TKB, BEB, CTA ile BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik içerisindeki teknik bilgilere uyulmalıdır. Müşteri, ürünün temizlik ve bakım gerekleri hakkında bilgilendirilmelidir. Berger-Seidle'in uygulama kapsamına uygun olmayan her tür kullanım, uygunsuz kullanım olarak değerlendirilir. Uygunsuz kullanım ve bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması ekseriyetle işlemi yapan kişinin sorumluluğundadır ve bunun sonucunda üreticinin sorumluluğunu ve garantisini ortadan kaldırır. Ürünü kullanmadan önce genel kullanım koşulları düzgün ve profesyonel şekilde kontrol edilmelidir.

Referanslar

Bilgi sayfalarımızda yer alan aşağıdaki bölümler, bu bilgi formunun ayrılmaz parçalarıdır:

- Parke vernikleme ürünlerinin nasıl kullanılacağı hakkında genel bilgiler
- Verniklenen/yağlanan döşemenin temizliği ve bakımı
- Etiketleme ve güvenlik bilgileri (güvenlik bilgi formu)

* Bilgi Formunun içeriği ör. etiketler gibi basılı diğer materyallerden farklıysa her zaman ana sayfada bulunan Teknik Bilgi Formunun güncel sürümü geçerli kabul edilir. Basılı materyal her zaman yeni baskılar çıkarıldığında buna göre uyarlanır.