

## CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

### Descripción del producto

Aceite de impregnación de alto contenido sólido y respetuoso con el medio ambiente para suelos de madera, que facilita una penetración profunda. Basado en aceites nativos. Además del aceite incoloro, hay disponibles variantes pigmentadas para dar un estilo colorista al suelo.

Este producto se puede recubrir con AQUACHOICE ECOGOLD, AQUACHOICE ROYALMAT, AQUACHOICE GREENSTAR, AQUACHOICE CERAMICSTAR, SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA y CLASSIC HARDOIL. Si desea mantener el carácter de poros abiertos de la madera, el suelo puede tratarse por segunda vez con CLASSIC BASEOIL o, alternativamente, con CLASSIC 100PROOIL.

### Certificados/homologaciones



Giscode: Ö10+ (CLASSIC BASEOIL)  
Giscode: Ö40+ (CLASSIC BASEOIL COLOR)  
Giscode: Ö60+ para KG40874, KG40886, KG40460, KG40819

Licencia general de construcción en

Alemania (AbZ): AZ-157.10-48

Seguridad de los juguetes:

DIN EN 71-3 (CLASSIC BASEOIL + CLASSIC BASEOIL COLOR)

Resistencia a la saliva y al sudor:

DIN 53160 (CLASSIC BASEOIL)

Resistencia al deslizamiento:

DIN 51130/DGVU 108-003/ R9/R10/R11

Certificado alimentario:

EG 1935/2004

Clase de fuego:

Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada Cfl-s1 y se ha utilizado hasta 60 g/m<sup>2</sup> (680sf/gal) de aceite.

Minergie-ECO:

cumple con

ATFA:

miembro

NWFA:

miembro

MFMA:

miembro

BvB:

cumplido (incoloro)

Certificado

alimentario:

EG 1935/2004

### Especificaciones

Componentes: aceites nativos, según la ficha de datos de seguridad de materiales dependiendo del color

Claridad:

no ofensivo

Olor:

líquido ligeramente viscoso

Consistencia:

suave

Textura:

7,5-10 lb/gal dependiendo del color

Densidad:

Envasado:

1 l / 33,8 us fl oz

Brillo:

n. a.

Cobertura:

aprox. 215 sq ft/qt, sujeto a la capacidad de absorción de la madera

Estabilidad:

no congelar

Nivelado:

n. a.

Efecto antiespumante:

n. a.

Tiempo de secado:

mín. 24 h

Tiempo de curado:

8-14 días dependiendo de las condiciones climáticas

Resistencia química:

buena

Tiempo de conservación:

36 meses sin abrir

Temperatura de ignición:

> 141 °F

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

### Nota

CLASSIC BASEOIL NATURAL WHITE conserva el aspecto natural de la madera, especialmente en maderas de color marrón medio (p. ej., roble) y claras (p. ej., pino). Si desea aceitar otras maderas, recomendamos realizar antes una prueba en una pequeña zona. Para ello, CLASSIC BASEOIL NATURAL WHITE también se puede personalizar opcionalmente con la variante incolora o la variante blanco puro. En maderas claras, CLASSIC BASEOIL PURE WHITE puede ayudar a conseguir el resultado deseado, lo que es especialmente útil para evitar el amarilleamiento (p. ej., en madera de arce).

### Instrucciones de aplicación

El lijado de madera en bruto debe mostrar un patrón de lijado uniforme sin errores de lijado y sin restos de tratamientos de superficie anteriores. Si es necesario, las juntas se deben rellenar con AQUACHOICE PAFUKI o SOLVSEAL PAFUKISUPER antes del lijado final.

Aplique CLASSIC BASEOIL con llana. Dependiendo de la capacidad de absorción de la madera, el aceite debe aplicarse reiteradamente en húmedo sobre húmedo hasta la saturación. Después de la aplicación con llana, use un pulidor para eliminar completamente el material sobrante y para pulir el suelo. Se debe evitar la acumulación de material. En caso de exudación a través de las juntas, el suelo deberá pulirse de nuevo después de 1 hora. Después de dejar secar durante la noche, se puede aplicar una segunda capa, dependiendo de la saturación de la madera. El suelo absorberá considerablemente menos material en comparación con la capa anterior.

Si el sustrato es muy absorbente, se puede conseguir una saturación completa con CLASSIC BASEOIL utilizando el aplicador BERGERTOOL ELASTICPLUS, el rodillo BERGERTOOL MICROFIBRA o un relleno cruzado múltiple. Después de la

## CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

aplicación, use un pulidor de disco con almohadilla de color y blanca para eliminar completamente el material sobrante y para pulir el suelo. Si es necesario, utilice el paño de pulido BERGERTOOL para eliminar todos los residuos de aceite.

Cuando utilice aceites pigmentados, recomendamos preparar un tablero de muestra. Los efectos de color y la uniformidad dependen de la madera, el lijado y la técnica de trabajo. Una

humectación uniforme con agua y un nuevo secado antes de la aplicación del aceite mejorará el efecto.

Las inhibiciones de secado se pueden reducir usando el aditivo reactivo CLASSIC PLUS. Debe mezclarse en una proporción de 10:1; se acortará el tiempo de curado y aumentará la resistencia. Se recomienda especialmente su uso con tonalidades de blanco y gris o en casos de alta humedad para asegurar el secado, la adhesión entre capas y la unión de los pigmentos. La mezcla se aplica como el aceite principal. No mezcle más material del que se pueda usar en 2 horas. Cuando trabaje con aceites de color y use más de una lata, asegúrese de tener material del mismo lote. Agite bien antes de usar.

### Secado

A 23 °C/50 % de humedad relativa y circulación de aire, se puede pisar después de aprox. 12 h y tratar con pinturas a base de agua después de 24 h. Debe garantizarse una temperatura mínima específica de clase de producto de 18 °C para el proceso de secado oxidativo del aceite. En el caso de maderas con sustancias que inhiben el secado, mala ventilación, baja temperatura del suelo, diferente humedad, mayor espesor de capa o colores fuertemente pigmentados como wengué, marrón grisáceo, negro, teca o bastard teak, el secado puede retrasarse considerablemente. Aquí se debe permitir un tiempo de secado de al menos 72 horas, con negro extra 5-7 días. Esto debe tenerse en cuenta en particular antes de repintar con cualidades de sellado y, por lo tanto, se debe realizar un control de secado (p. ej., con un paño blanco) antes de sellar. No moje el suelo con agua, no lo someta a esfuerzos mecánicos y no lo cubra con alfombras, tapetes ni alfombrillas de policarbonato durante 8-14 días.

### Cuidados y mantenimiento

La limpieza y el cuidado periódicos con productos compatibles son esenciales para prolongar la vida útil y el buen aspecto del suelo. Para obtener los mejores resultados posibles, realice una limpieza básica con CLASSIC BIOSOAP o BRILLIANCE CLEANER L91. Para el mantenimiento periódico, utilice BRILLIANCE AQUASATINPOLISH. Recomendamos la instalación de tapetes en cada entrada para evitar que entre suciedad, barro o arena.

### Recomendaciones de sistema

No utilice CLASSIC BASEOIL en combinación con otros selladores o acabados «líquidos/húmedos». Si lo va a aplicar sobre otros barnices, siga las instrucciones del fabricante para conocer los

tiempos de secado aceptables antes de aplicar el acabado. Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de adherencia sobre los barnices. CLASSIC BASEOIL puede almacenarse durante 3 años a partir de la fecha de producción.

### Precauciones de seguridad

Líquido combustible. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. Use guantes protectores y protección para los ojos o para la cara. En caso de incendio: Use polvo extintor o

arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/envase en una planta de incineración industrial.

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite/cera en relación con el polvo de lijado o similares, deben humedecerse con agua o depositarse

en un recipiente cerrado para ser eliminados de forma segura - peligro de autoignición. El producto en sí no es autoinflamable. No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

### Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

### Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

### En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

### En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

## CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR

### En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica

de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente  
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

### Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

### Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado
  
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
  
- \* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.