

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Descripción del producto

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es un barniz de secado rápido, a base de resinas modificadas con aceite de calidad, con un alto índice de materias primas renovables, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es lo último en tecnología de resinas en el sector de los barnices a base de disolventes. El producto no contiene ningún secante que contenga cobalto ni disolventes que contengan aromáticos. Las propiedades de secado rápido son extraordinarias, el recubrimiento puede realizarse rápidamente. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR es fácil de aplicar y excelente para trabajar. Este barniz penetrante actúa como imprimación, reduce los efectos de adherencia lateral y es una base perfecta para todos los acabados a base de agua AQUACHOICE®.

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR puede recubrirse con AQUACHOICE® ROYALMAT, AQUACHOICE® NATURALWHITE, AQUACHOICE® CERAMICSTAR, AQUACHOICE® GREENSTAR, AQUACHOICE® ECOGOLD AQUACHOICE® ECOSILVER AQUACHOICE® SMARTHOME, AQUACHOICE® EXOBLOC con AQUACHOICE® EXOBLOC TURBO, AQUACHOICE® FLEXSEALER. Se puede aplicar SOLVSEAL LT EXPORT y CLASSIC HARDOIL tras 16 horas de secado de los tintes.

La exclusiva gama de colores ofrece 32 tonos, incluyendo también las últimas tendencias. Todos los tonos pueden mezclarse o combinarse en cualquier proporción, lo que permite obtener infinitas posibilidades de color.

Certificados/homologaciones



ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Especificaciones

Componentes: Resinas modificadas con aceite, según MSDS
Claridad: Depende del color
Olor: Disolvente leve
Consistencia: líquido ligeramente viscoso
Textura: suave
Densidad: 7,1-7,4 lb/gal dependiendo del color
COV: 550-580 g/L
Envasado: Latas de 1 cuarto de galón y latas de 1 galón
Brillo: n. a.
Cobertura: Alrededor de 800-1000 pies cuadrados/galón, en función de la capacidad de absorción de la madera y del pretratamiento
Estabilidad: Dos años en el recipiente sin abrir, no congelar
Nivelado: n. a.
Efecto antiespumante: n. a.
Tiempo de secado: 2-16 horas en función del color
Recubrimiento más rápido en combinación con AquaChoice ExoBloc Turbo de 2-3 horas en todos los tonos
Tiempo de curado: n. a.
Resistencia química: n. a.
Tiempo de conservación: 24 meses sin abrir
Última actualización: 02/2024 - Página 1 de 3

Temperatura de ignición: 100°F - 38°C
Secado: 2-3 horas*

Colores: Natural, azobe, roble blanco, roble dorado, nuez moscada, roble, latte macchiato, blanco rural, blanco natural, gris plata, beige rústico, gris natural, gris, negro, ébano, pernambuco, rojo sedona, marrón envejecido, marrón medio, roble viejo, wengué, jacobino, americano antiguo, nogal, marrón espresso, marrón café, nogal oscuro, nogal especial, laguna, pino, naranja rojizo, azul paloma, corteza, provincial, negro puro, ultra blanco, rojo senoda intenso

*2-3 horas para colores incoloros y todos los colores madera, 5-6 horas para colores blancos y grises y marrones, 15-16 horas para colores negros y marrones oscuros y marrones rojos en condiciones estándar de 68°-80°F (18°-27°C) con 35-75% de humedad relativa. Dependiendo de las condiciones de la obra.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Secado

Con condiciones climáticas de 68-80°F/35-75% de humedad y suficiente flujo de aire, Classic ExpressStain puede recubrirse después de seguir estas recomendaciones:

2-3h	5-6h	15-16h
Natural	Country White	Antique Brown
Azobe	Natural White	Medium Brown
White Oak	Silver Grey	Oak Old
Golden Oak	Classic Grey	Wenge
Nutmeg	Ebony	Sedona Red
Oak	RusticBeige	Jakobean
Latte Macchiato	Nature Grey	Early American
	Pine	Walnut
	Red Orange	Espresso Brown
	Black	Coffee Brown
	Laguna	Dark Walnut
	Pernambuco	Special Walnut
	Dove Blue	TrueBlack
	Grey	UltraWhite
	Bark	Deep
	Provincial	SedonaRed

En combinación con AquaChoice ExoBloc Turbo, la capacidad de cobertura puede acelerarse a 2-3 h en todos los tonos. Consulte al respecto la ficha técnica de AquaChoice ExoBloc Turbo.

- En el caso de maderas con sustancias inhibitoras del secado, mala ventilación, baja temperatura del suelo, humedad del aire desfavorable y mayor grosor de la

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

capa, el secado puede retrasarse considerablemente. Antes de recubrir, realice una prueba con una toalla para

asegurarse de que no hay transferencia de pigmento (por ejemplo, con un paño blanco).

Nota

- Si utiliza varias latas, asegúrese primero de identificar cada una de ellas y, a continuación, mezcle todas las latas para garantizar la uniformidad del color.
- Agite y remueva bien antes y ocasionalmente durante el uso como mejor práctica.
- Por regla general, los tintes y revestimientos al agua también pueden aplicarse a las maderas exóticas. Debido al gran número de tipos de madera exótica, recomendamos crear zonas de prueba. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro departamento de tecnología de aplicación. Si va a utilizar una combinación de Classic Express Stain y Classic Base Oil, póngase en contacto con nuestros ingenieros de aplicaciones.

Instrucciones de aplicación

- El lijado y la preparación de la superficie que se va a barnizar deben realizarse de acuerdo con los estándares de la industria. Evite los errores de lijado y asegúrese de eliminar por completo cualquier recubrimiento o tratamiento antiguo. Si es necesario, LAS JUNTAS SE DEBEN RELLENAR CON AQUACHOICE® POWERFILLER AQUACHOICE® PAFUKIPOWDER COLOR o SOLVSEAL® PAFUKISUPER antes del lijado final. Tras el lijado final, aspire y limpie bien el suelo para eliminar todo el polvo.
- Humedecer la superficie de la madera antes de barnizarla permite conseguir una penetración más profunda y un aspecto más uniforme de la superficie. Después de humedecer la superficie, compruebe que la superficie está seca con un medidor de humedad. No prosiga con el barnizado hasta que los valores coincidan con los niveles anteriores al pretratamiento.
- Después de lijar y preparar la superficie, Classic ExpressStain debe aplicarse con un cepillo, una espátula, toallas suaves o una almohadilla para alfombras accionada por un pulidor.
- Deje penetrar durante 2-3 minutos.
- Elimine el exceso limpiando a mano o puliendo con un material absorbente y no abrasivo.
- Después del tiempo de secado recomendado (ver notas en Secado) Classic ExpressStain se recubre con uno de los productos recomendados de alta calidad AquaChoice® o SolvSeal dentro de las 48 horas siguientes a la aplicación del barniz
- Las herramientas se pueden limpiar con BRILLIANCE CLEANER L91

Cuidados y mantenimiento

Como Classic ExpressStain está recubierto, siga las instrucciones de mantenimiento y cuidado del barniz correspondiente.

Precauciones de seguridad

Los trapos, almohadillas y otros materiales de trabajo empapados, así como el aceite o la cera con polvo de lijado o elementos similares, deben humedecerse con agua o depositarse en un recipiente de metal para eliminarlos de manera segura (peligro de autoignición). El producto en sí no

Última actualización: 02/2024 - Página 2 de 3

es autoinflamable. ¡Preste atención a nuestra Información técnica especial n.º 17!

Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. Use guantes protectores y protección para los ojos o para la cara. En caso de incendio: Use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado que no supere los 38°C (100°F). Elimine el contenido/envase en una planta de incineración industrial.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas dentro del EE. UU.: +1 49 700 24112112

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación:

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta

fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. **Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente** Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre

CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los

incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es vinculante legalmente y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de encolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado

- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.