

AQUACHOICE EXOBLOC TURBO

Description du produit

AQUACHOICE EXOBLOC TURBO est le composant durcisseur de l'enduit d'étanchéité de qualité supérieure AQUACHOICE EXOBLOC. Il accélère la capacité de recouvrement du CLASSIC EXPRESSSTAINS de 2 à 3 h pour toutes les teintes.

Certificats/Approbations



ATFA :	Produit conforme
MFMA :	Produit conforme
ATFA :	Produit conforme

Spécifications

Composants :	isocyanate à forme oligomérique, selon la FDS
Clarté :	claire
Parfum :	non agressif
Consistance :	liquide visqueux
Texture :	onctueuse
Densité :	8,51 livres/gallon
Emballage :	13 onces
Lustre :	N/A.
Couverture :	N/A., voir système de base
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	N/A.
Démoussage :	N/A.
Temps de séchage :	N/A., voir système de base
Durée de vie en pot :	2 h
Temps de prise :	N/A., voir système de base
Chimique	
Résistance :	N/A.
Durée de conservation :	1 an non ouvert
Point de flamme :	N/A.

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Instructions d'application

Pour usage professionnel uniquement.

Bien agiter avant emploi. Avant son application, AQUACHOICE EXOBLOC DOIT ÊTRE MÉLANGÉ À DE L'AQUACHOICE EXOBLOC TURBO (À UN RAPPORT DE MÉLANGE DE 10 MESURES POUR 1) dans un seau ou un récipient. La durée de vie en pot (délai d'utilisation) du mélange est d'environ 2 heures. Ne préparer que la quantité nécessaire à l'application. Le mélange de finition dégage du dioxyde de carbone, il ne doit donc pas être conservé dans un récipient fermé hermétiquement qui risquerait d'éclater. Laisser le Classic ExpressStain sécher pendant 2 à 3 h avant l'utilisation du AQUACHOICE EXOBLOC MÉLANGÉ À AQUACHOICE EXOBLOC TURBO. IL peut être appliqué au rouleau,

Date de publication 06/2023 - Page 1 sur 2

ou pinceau ou à l'aide d'un applicateur en T. Utiliser des outils propres. Appliquer en une seule couche uniforme en prenant soin de suivre le sens du grain du bois. Dans le cas des couches épaisses, laisser au produit le temps de pénétrer dans les joints et les fissures. Éviter les applications irrégulières de l'enduit d'étanchéité.

Ne pas appliquer AQUACHOICE EXOBLOC mélangé à AQUACHOICE EXOBLOC TURBO à des températures inférieures à 55°F. Utiliser de l'eau pour le nettoyage des outils immédiatement une fois le travail terminé.

Un séchage suffisant peut être obtenu en 2 à 3 heures à une température constante de 70°F et une humidité relative de l'air de 50 %.

La surface doit être uniformément sèche avant de pouvoir appliquer la couche suivante. Une aération insuffisante, des températures plus basses, une épaisseur de couche augmentée ou des variations de l'humidité de l'air peuvent prolonger le temps nécessaire au séchage.

Si les conditions sont optimales, le colorant, l'enduit d'étanchéité et la couche de fini désiré peuvent être appliqués en une journée.

AQUACHOICE EXOBLOC mélangé à AQUACHOICE EXOBLOC TURBO peut être recouvert avec tous les produits d'AQUACHOICE. La première couche doit sécher pendant la nuit.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser du BRILLIANCE CLEANER L94 pour le nettoyage de base et l'élimination des taches tenaces. Nous recommandons l'installation de tapis de sol à chaque entrée pour empêcher les salissures, la boue et les graviers d'entrer.

Recommandations pour le système

Ne pas utiliser de AQUACHOICE EXOBLOC TURBO combiné avec d'autres enduits d'étanchéité ou produits de finition « liquides/humides ».

AquaChoice ExoBloc Turbo a une durée de conservation de 1 an à partir de la date de production.

Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer des irritations de la peau et des yeux. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut provoquer une réaction allergique. Éviter le contact avec la peau ou les yeux et l'inhalation des vapeurs. Utiliser avec une ventilation adaptée. Nettoyer soigneusement après la manipulation. Garder les récipients non mélangés fermés. Ne pas fermer hermétiquement les récipients contenant du produit mélangé en raison du dégagement de dioxyde de carbone.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas

AQUACHOICE EXOBLOC TURBO

être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement

contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

*Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.