

# AQUACHOICE SPORT B

## Fiche technique

**Berger-Seidle**



## AquaChoice SPORT B COLOR LinePaint

### Description du produit

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT est un enduit d'étanchéité à base d'eau, à un composant, hautement élastique utilisé pour marquer les lignes sur les sols en bois dur dans les salles de sport.

- TAMISER SOIGNEUSEMENT L'AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT AVEC UN DISQUE MARRON
- Aspirer soigneusement le sol
- APPLIQUER 1 OU 2 COUCHES D'AQUACHOICE SPORT B TWO

### Certificats/Approbations



Code Gisbau : W3+  
ATFA : conforme  
NWFA : conforme  
MFMA : conforme

### Spécifications

Composants : dispersions à base d'eau, conformément à la FDS  
Clarté : coloré  
Parfum : non agressif  
Consistance : moyenne  
Texture : liquide  
Emballage : 1 gal [3,79l]  
Couverture : de 350 à 550 pieds carrés/gallon [100 ml/m<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>/l]  
Stabilité : ne pas faire geler  
Nivellement : excellent  
Démoussage : excellent  
Temps de séchage : 12 h  
Temps de prise : de 8 à 14 jours, en fonction des conditions climatiques

Chimique  
Résistance : non applicable  
Durée de conservation : 15 mois non ouvert  
Point de flamme : non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

### Instructions d'application

AQUACHOICE SPORT B LINEPAINT peut être passé au rouleau ou au pinceau. Utiliser des outils propres. AquaChoice SPORT B COLOR LINEPAINT peut être appliqué entre AQUACHOICE SPORT B Two dans l'ordre suivant :

- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SealUp
- Appliquer une couche d'AQUACHOICE SPORT B Two
- TAMISER SOIGNEUSEMENT AVEC UNE GRILLE DE 180
- Aspirer soigneusement le sol
- APPLIQUER DE L'AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT. Il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une couche. Appliquer la deuxième couche lorsque la première est sèche au toucher
- Temps de séchage de 24h

Les instructions d'utilisation des différents produits se trouvent dans les fiches techniques correspondantes.

Un tamisage soigneux est essentiel pour une bonne adhérence. Changer de tamis à temps.

D'autres structures doivent être convenues avec nos ingénieurs d'application.

### Séchage

D'une manière générale, le vernis peut être abrasé après 24 heures (à 73,4° F [20 °C] /50 % d'humidité relative). Dans le cas d'une mauvaise ventilation, d'une température plus basse, d'une humidité de l'air différente et d'une épaisseur de couche plus importante, le séchage peut être considérablement retardé.

### Consommation

Selon la méthode

1 couche au rouleau/de peinture :  
0,31 once liquide américaine/pieds carrés soit environ de 350 à 550 pieds carrés/gallon  
[100 ml/m<sup>2</sup> ou 10 m<sup>2</sup>/l]

### Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

### Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.  
Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 872 5888271

### Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

### En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

# AQUACHOICE SPORT B

## Fiche technique



### Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

### En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

### Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

### Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

### Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Les activités doivent être menées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations applicables dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

### Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- identification et consignes de sécurité (FDS)

\*\*Si le contenu de la fiche technique diffère des autres

imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la

fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée

valide. Le matériel imprimé est toujours adapté lors des réimpressions.