

AQUACHOICE SPORT B

Fiche de données techniques

Berger-Seidle

AquaChoice Sport B Flex

Description du produit

AQUACHOICE SPORT B FLEX est un produit de vitrification à l'eau bi-composant, à base de polyuréthane pour une protection à long terme. Le produit est très résistant à l'abrasion et aux produits chimiques, il est très élastique et particulièrement recommandé pour les sols fortement sollicités. AQUACHOICE SPORT B FLEX convient aux revêtements de sol lisses ou texturés en PVC, CV, linoléum, caoutchouc et PUR/époxy.

AQUACHOICE SPORT B FLEX réduit les besoins d'entretien et présente des caractéristiques anti-salissure remarquables.

AQUACHOICE SPORT B FLEX résiste au jaunissement.

Certificats / approbations



Giscode :	W3/DD+
N° d'autorisation générale de construction	Z-157.10-47
FIBA :	mat
Autorisation pour sols sportifs :	DIN V 18032-2
Autorisation pour sols sportifs :	DIN EN 14904
Autorisation pour sols sportifs Autriche :	Ö-Norm B2608
Sécurité antidérapante :	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9
Classe incendie :	Cfl-s1 selon la norme DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 100 g/m ² de vernis ont été utilisés.
ATFA :	Conforme
NWFA :	Conforme
MFMA :	Conforme

Caractéristiques

Composants :	dispersions à base d'eau, selon la FDS
Clarté :	translucide, séchage clair
Odeur :	inoffensive - amine
Corps :	plein
Texture :	richement lisse
Densité :	8,65 lb/gal [1,04g/cm ³]
Conditionnement :	4,5 gal + 0,5 gal de durcisseur [17,03l + 1,89l]
Brillance :	(mesurée à 60°) * brillant (>80)
Couvrance :	350-550 sf/gal [100ml/m ² ou 10m ² /l]
Stabilité :	ne pas congeler
Nivellement :	excellent
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	2 heures
Durée de conservation en pot :	2 heures

Temps de durcissement :	72 heures, selon les conditions climatiques
Résistance Chimique :	excellente
Durée de conservation :	15 mois non ouvert
Point d'éclair :	N / A

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la FDS.

Recommandations particulières

Veuillez noter :

- Utiliser un seul numéro de lot par couche. Les différents lots doivent être mélangés avant utilisation.
- Contacter notre support technique pour un examen d'adéquation avec les sols de sécurité, les surfaces fortement texturées et les revêtements cloutés, ainsi que les zones où des désinfectants ou des substances chimiques fortement colorantes sont utilisés.
- Pour un traitement de surface efficace avec AQUACHOICE SPORT B FLEX ou BRILLIANCE EVERCLEAR, tous les résidus et substances réduisant l'adhérence doivent être éliminés. La surface à traiter doit être entièrement sèche.
- Compte tenu du grand nombre de revêtements de sol et de textures de surface différents disponibles sur le marché, nous recommandons de préparer un échantillon pour vérifier l'adéquation du produit.

Instructions d'application

Pour un usage professionnel uniquement.

Peu avant l'utilisation, mélanger AQUACHOICE SPORT B FLEX au rapport 10:1 avec AQUACHOICE Härter (durcisseur) dans le pot à mélange ou dans le BERGERTOOL MixBox. Bien mélanger juste après avoir ajouté le durcisseur.

Le mélange peut être utilisé pendant 2 heures (pot ouvert) ; bien que le mélange reste liquide pendant environ 1 jour, il ne doit plus être utilisé en raison de la diminution des résistances du film de finition séché après 2 heures. Ne mélanger que la quantité de produit dont vous aurez besoin. Le mélange libère du CO₂. Pour éviter que le pot n'éclate, ne pas le fermer hermétiquement.

Contrairement aux finitions conventionnelles à base de solvants, AQUACHOICE doit être appliqué en couches épaisses.

Pour éviter une pression de gonflement excessive, nous recommandons de n'appliquer qu'une seule couche de finition à base d'eau par jour pour que le bois ait le temps de libérer l'eau absorbée.

En règle générale, la finition peut être poncée avec précaution et piétinée après 3-4 heures à 73,4°F [20 °C] / 50 % d'humidité.

AQUA CHOICE

SPORT B

Fiche de données techniques

Une ventilation insuffisante, une faible température, une humidité différente ainsi que des couches de finition plus épaisses retardent considérablement le séchage. Ne pas exposer à l'usure, ne pas recouvrir de tapis et ne pas appliquer de produits d'entretien pendant 7 jours.

Maintenance et entretien

Un nettoyage et un entretien réguliers avec des produits d'entretien compatibles sont essentiels pour prolonger la durée de vie et la beauté des sols. Pour de meilleurs résultats, utiliser le nettoyant BRILLIANCE CLEANER L94 pour le nettoyage de base et éliminer les taches tenaces. Nous recommandons la pose de tapis à chaque point d'entrée pour éliminer un maximum la saleté, la boue et les gravillons.

Stockage / transport

Durée de conservation de l'emballage d'origine non ouvert min. 15 mois (finition) ou 15 mois (durcisseur) à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Les pots de durcisseur partiellement utilisés doivent être fermés hermétiquement.

Mesures de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être déversées dans les égouts, mais éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main l'emballage ou l'étiquette du produit.
Numéro d'urgence 24/24h aux États-Unis : +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de sécurité et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air frais, la maintenir au chaud et au repos. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

En cas de contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon. Ne pas utiliser de solvants ou de diluants.

Après contact avec les yeux

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant et si elles sont faciles à enlever. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

Après ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (uniquement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Garder la victime calme. Ne PAS faire vomir.

Symptômes et effets les plus importants, tant aigus que différés

En cas de doute ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche de données techniques repose sur des recherches approfondies et une vaste expérience. Elle a pour objectif de vous aider. Les informations restrictives et les précautions ont été incluses pour réduire le risque d'erreur. Les fiches de données techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements susceptibles de se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Vous ne pouvez donc pas être libéré de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, d'effectuer vos propres essais sur site et de faire preuve d'une attention critique pendant le processus. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit pas de relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne peuvent être tenus responsables des blessures, des pertes ou des dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit. Ce produit Berger-Seidle doit être utilisé par une personne qualifiée pour la pose de parquet à qui ce manuel est destiné. Les activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations en vigueur dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 "Travaux de parqueteur et de pavage en bois" et DIN 18365 "Travaux de revêtement de sol", les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des caractéristiques de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation non conforme au champ d'application de Berger-Seidle est considérée comme incorrecte.

L'utilisation incorrecte et le non-respect des instructions contenues dans ce manuel relèvent en grande partie de la responsabilité du transformateur et excluent par conséquent la responsabilité et la garantie du fabricant. Avant d'utiliser le produit, les conditions générales d'utilisation doivent être vérifiées de manière adéquate et professionnelle.

Références

Les fiches de données techniques suivantes doivent être respectées :

- Instructions générales d'utilisation pour les produits de vitrification
- Instructions d'identification et de sécurité (FDS)

**Si le contenu de la fiche de données techniques diffère de celui d'autres documents imprimés, par exemple des étiquettes, la version actuelle de la fiche de données techniques figurant sur

AQUACHOICE

SPORT B

Fiche de données techniques



la page d'accueil fait toujours foi. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.