

AQUACHOICE SMARTHOME

Description

AQUACHOICE SMARTHOME est un polyuréthane acrylique à base d'eau, monocomposant, à séchage rapide, pour sols en bois dur. Il a été conçu pour le revêtement des sols en bois dur et autres bois dans les maisons et les appartements, avec une usure de normale à moyenne.

Certificats / Approbations



Emicode :	EC1
Giscode :	W2+ (UM W3+)
Nombre AbZ :	Z-157.10-46
Classement au feu :	Cfl-s1 selon DIN EN 14342 si le bois est certifié Cfl-s1 et si jusqu'à 100 g/m ² de vernis ont été utilisés.
BvB:	listé
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit
Breem:	remplit

Spécifications

Composants :	dispersions à base d'eau, conformément à la FDS
Clarté :	translucide, clair une fois sec
Parfum :	non agressif
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueux
Densité :	8,345 livres/gallon
Emballage :	5 gal
Feuille :	semigloss (30-40) satin (10-20) ultramate (< 10)*
Couverture :	de 450 à 550 pied carré/gallon
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellente
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	3-4 heures
Temps de prise :	de 7 jours, en fonction des conditions climatiques
Résistance chimique :	excellente
Vie en pot :	15 mois non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Application

AQUACHOICE SMARTHOME s'applique directement à partir du pot. Il s'agit d'un système à 3 couches généralement appliquées au rouleau ou une couche au rouleau peut être suivie de deux applications à la taloche croisées et d'une autre couche au rouleau, une ou deux fois ensuite.

Conseils spécifiques

Contrairement aux produits de finition conventionnels à base de solvants, AQUACHOICE SMARTHOME doit être appliqué en couches épaisses. Le produit ne doit pas être étalé de manière excessive avec le rouleau.

Utiliser uniquement les primaires suivants en combinaison avec de l'AQUACHOICE SMARTHOME

- AQUACHOICE FLEXSEALER
- AQUACHOICE EXOBLOC
- SolveSeal UniQuickPrimer, application unique sur chêne

Séchage

Avec une seule couche appliquée au rouleau ou à la brosse, la surface peut être poncée et utilisée avec précaution après environ 3 à 4 heures (à 15 à 23°C/humidité relative de 40 à 65 %). Une aération insuffisante, des températures basses, une humidité élevée ou des couches épaisses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage. Ne pas exposer à l'usure, ne pas recouvrir de tapis ni appliquer de produits d'entretien pendant 7 jours.

Consommation

Selon la surface du sol et la méthode utilisée :

1 couche à la taloche comme remplissage intermédiaire : environ 30 ml/m² soit environ 35 m²/l

1 couche au rouleau/à la brosse : environ 100 ml/m² soit environ 10 m²/l

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 15 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel.

Revêtements de sol préfinis et en liège

AQUACHOICE SMARTHOME ne convient pas au revêtement de sols préfinis ou en liège.

Mesures préventives de sécurité

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer

AQUACHOICE SMARTHOME

par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en

Date de publication 10/2023-Page 2 sur 2

bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVPF-

Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à

la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme.

L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant.

Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- instructions générales d'utilisation des produits de finition pour sols en bois dur
- nettoyage et maintenance des sols finis/huilés
- identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

**Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.