

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

Description

CLASSIC OUTDOOROIL est une huile d'imprégnation hautement résistante, respectueuse de l'environnement, à base d'huiles vierges, conçue pour les surfaces en bois et en WPC en extérieur. Elle présente une pénétration profonde et un excellent effet d'entretien. CLASSIC OUTDOOROIL protège le bois et rend les surfaces en bois résistantes aux salissures et à l'eau. CLASSIC OUTDOOROIL comble les pores ouverts de la lame de terrasse en WPC et donne à la surface en WPC un revêtement anti-salissures et anti-humidité qui réduit le développement de la verdure. CLASSIQUE OUTDOOROIL COLOR rafraîchit la couleur du WPC et la préserve pour plus longtemps. Les WPC passés reluisent à nouveau et sont protégés des colorations grises provoquées par les rayons UV.

Avec la variante incolore CLASSIC OUTDOOROIL COLORLESS sont également proposées les variantes pigmentées de CLASSIC OUTDOOROIL COLOR pour teinter le bois ou rafraîchir sa couleur, ainsi que pour lui assurer une protection maximale contre les UV et les intempéries.

CLASSIC OUTDOOROIL est prête à l'emploi et peut être recouvert par lui-même comme couche de finition. Il répond aux exigences du règlement DecoPaint 2010 classe i (COV < 500).

En plus de son homologation générale pour les surfaces en bois, CLASSIC OUTDOOROIL est aussi particulièrement recommandé pour l'application sur les terrasses en bois, les cabanes de jardin, les carports, les meubles de jardin ainsi que la plupart des surfaces en WPC à l'extérieur. Étant donné que la qualité des WPC peut varier considérablement, il prévoir une zone d'essai avant l'utilisation.

En plus de son homologation générale pour les surfaces en bois, CLASSIC OUTDOOROIL est aussi particulièrement recommandé pour l'application sur les terrasses en bois et les meubles de jardin ainsi que la plupart des surfaces en WPC à l'extérieur.

Certificats/Approbations



Giscode :	Ö60+
Sécurité des jouets (INCOLORE et COULEUR):	DIN EN 71-3
résistance à la salive et à la transpiration (INCOLORE):	DIN 53160
ATFA:	remplit
NWFA:	remplit
MFMA:	remplit

Degré de brillance

Le degré de brillance de la surface dépend de la saturation du bois et du nombre de couches.

Nuances de couleurs

Les teintes permettent d'obtenir un bois clair ou coloré ou, également, d'intensifier de la couleur spécifique du bois. La couleur obtenue est définie par la couleur spécifique du bois et son degré d'altération, ainsi que par le nombre de couches appliquées. La couleur naturweiss/blanc naturel est particulièrement recommandée pour les bois clairs afin de préserver leur aspect brut.

Note

- Les chiffons, les tampons et autres équipements de travail imbibés doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés dans un seau fermé pour être éliminés de manière sûre - danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable. Merci de consulter nos informations techniques spéciales no 17 !
- Lorsque vous travaillez avec des huiles colorées et que vous utilisez plus d'un pot, assurez-vous que le lot est le même.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles permettant ainsi un ajustement individuel des couleurs.
- S'assurer de protéger le bois en réitérant l'application de CLASSIC OUTDOOROIL en fonction de l'usure. Les intervalles d'entretien recommandés dépendent des conditions individuelles telles que l'emplacement, le type de bois, l'épaisseur de la couche et le climat et peuvent varier en conséquence. En général, ils sont de 1 à 2 ans. Lorsque vous travaillez avec du CLASSIC OUTDOOROIL COLORLESS, il est recommandé d'appliquer une couche d'entretien plus souvent ou d'utiliser le produit plutôt dans des zones protégées des intempéries.
- L'effet protecteur et l'intensité de la couleur dépendent du nombre de couches appliquées.
- Recommandation : laisser le bois neuf de la terrasse se faire à l'extérieur pendant 2 semaines avant d'appliquer l'huile.
- Avec l'ajout de 10 mesures pour 1 de traitement antireflet réactif de catalyseur CLASSIC PLUS, l'inhibition du séchage peut être réduite, le durcissement et la résistance ainsi que celle au blocage sont améliorés. Ne pas mélanger une quantité plus grande que celle pouvant être utilisée dans les 2 heures qui suivent.
- Les terrasses anciennes doivent être nettoyées soigneusement avec de l'eau et du BRILLIANCE BIOSOAP et avoir séché avant l'application du produit d'entretien. Poncer les parties brutes doivent être poncées avec du papier fin si nécessaire.
- Le produit peut être mélangé avec du diluant BRILLIANCE CLEANER L91 KH si nécessaire.
-

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

- Lors du traitement des meubles de jardin, utiliser de préférence la variante incolore CLASSIC OUTDOOROIL INCOLORE.

Application

- Ne pas utiliser à une température inférieure à 59°F.
- N'appliquer la peinture que par temps sec, jamais en plein soleil.
- Appliquer l'huile uniformément et abondamment avec une brosse ou un pinceau large jusqu'à ce que les fibres soient saturées et qu'une couche adéquate se soit formée. Après un temps de séchage d'environ 20 minutes, égaliser l'huile en couche uniforme. Éviter les couches épaisses et les flaques.
- Il est possible d'appliquer deux couches selon la capacité d'absorption du bois. Chaque couche doit sécher suffisamment.
- Lorsque vous travaillez avec du CLASSIC OUTDOOROIL COLOR pigmenté, nous recommandons de faire un test sur une zone pour être sûr que le produit convient. Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles permettant ainsi un choix individuel de couleurs.
- Nettoyer les outils avec du diluant BRILLIANCE CLEANER L91 KH

Séchage

Conditions climatiques standards de 73,4° F/50 % d'humidité relative :

La surface peut être fréquentée avec précaution après environ 8 à 12 h, et recouverte après 24 à 48 h. Le séchage des variétés de bois avec séchage inhibiteur de substances, une ventilation insuffisante, des températures basses au sol, une humidité différente ou des couches épaisses peut être considérablement retardé.

Consommation

En fonction de la capacité d'absorption du bois, la consommation est de 12 à 21 onces liquides américaines/pied carré, lors de la première application de l'huile, et nettement inférieure lors de la deuxième couche et des couches suivantes. Les bois très secs ou très absorbants ainsi que les bois de bout sont consomment beaucoup plus de matériau.

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 24 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec protégé du gel. Les pots ouverts doivent être bien refermés ; le matériau durcit au contact de l'air. Retirer la pellicule éventuelle.

Mesures préventives de sécurité

Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif pour la vie aquatique avec des effets à long terme. Porter des gants de protection et un appareil de protection des yeux/du visage.

Date de publication 05/2024 Page 1 sur 2

Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des craquelures de la peau.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux USA: +1 872 5888271

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous

CLASSIC OUTDOOROIL CLASSIC OUTDOOROIL COLOR

aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle. Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Ces activités doivent être réalisées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et règlements applicables du pays dans lequel le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement des sols », les fiches d'information et les informations techniques du TKB, du BEB, du CTA et du BVVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik doivent être respectées. Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non-conforme. L'emploi non-conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Merci de consulter en plus la fiche de données de sécurité spécifique.

Toutes nos fiches et informations techniques reposent sur une vaste expérience et vous conseilleront au mieux de nos connaissances. Les informations restrictives et les avertissements sont indiqués afin de contribuer à réduire le risque d'erreur.

Bien sûr, ces fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications et particularités actuelles et futures possibles, ce qui est dû en partie au matériau aux multiples facettes qu'est le « bois ».

Elles ne peuvent donc pas dispenser l'utilisateur professionnel de s'adresser au producteur en cas de doute, de faire des essais sur place sous sa propre responsabilité et de faire preuve d'esprit critique lors de l'utilisation de ce produit. Bien sûr, la fiche technique ne fournit également pas d'informations que le

professionnel peut se procurer dans les ouvrages d'experts et de l'état de l'art.

* Si le contenu de la fiche technique diverge de celui d'autres documents imprimés comme par ex. les étiquettes, c'est la version la plus actuelle de la fiche technique figurant sur la page d'accueil qui est toujours valable. Les documents imprimés sont toujours adaptés en cas de réimpression.