

OILCHOICE SPORT B

Fiche technique

OilChoice SPORT B COLOR Poly LinePaint

Description

OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT est un vernis à un composant à base de résine synthétique à séchage rapide utilisé pour réaliser les lignes de marquage sur les parquets en bois dur et des finitions colorées dans les salles de sport. La compatibilité à son objectif d'utilisation est attestée par un certificat de test conformément aux normes MFMA.

Certificats/Approbations



Giscode :	KH1
Convient aux sols sportifs :	DIN V 18032-2
Convient aux sols sportifs :	DIN EN 14904
ATFA :	conforme
NWFA :	conforme
MFMA :	conforme

Spécifications

Composants :	produits hydrocarbonés, conformément à la FDS
Consistance :	épaisse
Texture :	onctueux
Densité :	selon la couleur
Emballage :	1 gal [3,79 l]
Couverture :	de 350 à 550 pieds carrés/gallon [de 75 à 115 ml/m ² ou de 7 à 11 m ² /l]
Stabilité :	ne pas faire geler
Nivellement :	excellent
Démoussage :	excellent
Temps de séchage :	12h.
Temps de prise :	de 8 à 14 jours, en fonction des conditions climatiques
Durée de conservation :	24 mois non ouvert
Point de flamme :	non applicable

Pour de plus amples détails, merci de consulter la fiche de données de sécurité.

Attention

Les chiffons, les tampons et autres équipements de travail imbibés ainsi que l'huile/la cire liées à la poussière de ponçage ou similaires doivent être humidifiés avec de l'eau ou déposés dans un seau fermé pour être éliminés de manière sûre - danger d'auto-inflammation. Le produit lui-même n'est pas auto-inflammable. Merci de consulter nos informations techniques spéciales n° 17 !

Application

OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT peut être appliqué au pinceau ou au rouleau. CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS est utilisé comme diluant ou pour nettoyer les outils. OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT PEUT ÊTRE

appliqué entre OILCHOICE SPORT B POLY 500 SEAL et OILCHOICE SPORT B POLY 500 dans l'ordre suivant :

- 2 couches l'OILCHOICE SPORT B POLY 500 SEAL conformément à la fiche technique
- Abraser l'intégralité du sol avec un grain de 180 ou de 240 après 12h
- Aspirer soigneusement le sol
- Appliquer de l'OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINEPAINT au rouleau/pinceau. Il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une couche. Appliquer la deuxième couche lorsque la première est sèche au toucher
- Temps de séchage de 24h
- Abraser les lignes avec un disque marron. Aspirer et nettoyer la poussière à l'eau si nécessaire
- Appliquer l'OILCHOICE SPORT B POLY 500 2 fois conformément à la fiche technique
- D'autres multicouches doivent être discutées avec nos ingénieurs d'application.

Nettoyage des outils avec DU CLEANCHOICE SPORT B MINERALSPIRITS

Séchage

D'une manière générale, le vernis peut être abrasé après 24 heures (à 73,4 °F [20 °C] / 50 % d'humidité relative). Dans le cas d'une mauvaise ventilation, d'une température plus basse, d'une humidité de l'air différente et d'une épaisseur de couche plus importante, le séchage peut être considérablement retardé. Bien aérer pendant les deux premières semaines suivant la vitrification.

Consommation

Selon la méthode :

1 couche au rouleau/de peinture :
0,31 once liquide américaine/pieds carrés soit environ de 350 à 550 pieds carrés/gallon
[de 75 à 115 ml/m² ou de 7 à 11 m²/l]

Stockage/transport

La durée de conservation dans l'emballage d'origine non ouvert est de 24 mois minimum, à condition que le matériel soit transporté et stocké dans un endroit frais et sec.

Mesures préventives de sécurité

Liquide et vapeurs inflammables. Peut causer un état de somnolence ou des étourdissements. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et des autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. En cas d'incendie : utiliser de la poudre d'extinction ou du sable pour éteindre. Stocker dans un endroit bien ventilé. Garder le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver au frais.

Ne pas utiliser pour la pulvérisation ou la vaporisation. Tenir hors de portée des enfants. Les quantités résiduelles ne doivent pas

OILCHOICE SPORT B

Fiche technique

être versées dans les canalisations d'eaux usées, mais être éliminées conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales.

Description des mesures de premiers secours

Si un avis médical est nécessaire, avoir le récipient ou l'étiquette du produit à portée de main.

Numéro d'urgence 24 heures sur 24 aux États-Unis : +1 49 700 2412112

Informations générales

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. En cas de perte de connaissance, ne rien administrer par voie orale, placer la personne en position de récupération et consulter un médecin.

En cas d'inhalation

Emmener la victime à l'air frais et la garder au chaud et au calme. En cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

Après un contact avec la peau :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Après un contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Ne pas utiliser de solvants ni de diluants.

En cas de contact avec les yeux

Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si la personne en porte, si c'est facilement faisable. Continuer de rincer. Consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente). Consulter immédiatement un médecin. Faire garder son calme à la victime. Ne PAS faire vomir.

Principaux symptômes et effets, aussi bien aigus que différés

En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Signe qu'une attention médicale immédiate et un traitement spécial sont nécessaires

Premiers secours, décontamination, traitement des symptômes.

Recommandations du fabricant

Cette fiche technique repose sur des travaux de recherche avancés et une vaste expérience et a été rédigée pour vous aider. Les informations et les précautions restrictives n'ont pas été évitées afin de réduire le risque d'erreur. Les fiches techniques ne contiennent pas toutes les applications ni tous les événements pouvant se produire avec différentes essences de bois, installations, techniques et finitions. Par conséquent, vous ne pouvez pas être délié de l'obligation de contacter le fabricant en cas de doute, de faire vos propres tests sur place et d'être particulièrement attentif pendant le processus de travail. Le contenu de cette fiche technique n'est pas juridiquement contraignant et n'établit aucune relation juridique contractuelle.

Date de publication 10/2023 Page 1 sur 1

Ni le vendeur ni le fabricant ne sauraient être tenus responsables de toute blessure, de toute perte ou de tout dommage, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit. Ces informations peuvent être modifiées sans avis préalable. Merci de lire ces instructions avec attention avant de travailler avec ce produit. Ce produit de Berger-Seidle doit être traité par une personne qualifiée dans la pose des parquets à qui ce manuel s'adresse. Les activités doivent être menées conformément aux règles de l'art, à l'état de la technique et aux normes et réglementations applicables dans le pays où le produit est utilisé (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Les spécifications des normes DIN 18356 « Parquet et dallage en bois » et DIN 18365 « Travaux de revêtement de sol », les fiches d'information et les informations techniques de la TKB, de la BEB, du CTA et du BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik doivent être respectées.

Le client doit être informé des spécifications de nettoyage et d'entretien du produit. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la description de l'application de Berger-Seidle est considérée comme non conforme.

L'emploi non conforme et le non-respect des instructions du présent manuel relèvent essentiellement de la responsabilité de l'utilisateur et, par conséquent, excluent la responsabilité et la garantie du fabricant. Effectuer un contrôle adapté et professionnel des conditions générales d'utilisation avant d'utiliser le produit.

Référence croisée

Les fiches techniques suivantes doivent être respectées :

- Instructions générales d'utilisation pour les produits de finition des sols en bois dur
- Nettoyage et entretien des sols finis/huilés
- Identification et consignes de sécurité (FDS)

* Le degré de brillance dépend de la méthode d'application, du substrat et des conditions climatiques ambiantes de la pièce.

** Si le contenu de la fiche technique diffère des autres imprimés tels que les étiquettes par exemple, la version en vigueur de la fiche technique publiée sur le site web est toujours réputée valide. Les imprimés sont toujours mis à jour en cas de réimpressions.