

Expertise: 2207503-02-00-01

Datum / Date: 2022-09-21
KT

Auftraggeber: Berger-Seidle GmbH, Maybachstraße 2, DE-67269 Grünstadt/Weinstr.

Auftrag: Untersuchung von Materialien

Auftrag 2022-08-17
Eingang 2022-08-19
Prüfzeitraum 2022-08-22 bis 2022-09-20

Prüfgegenstand

wie erhalten: Musterplatte, AquaSeal NaturalWhite und Royalmatt

Untersuchungsergebnisse:

Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren


DIN EN 16165:2021-12 (Ersatz für DIN 51130:2014-02)

Parameter	Einheit	Ergebnis
Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	°	12,69
Klasse der Rutschhemmung	-	R 10

Anmerkung

Korrigierter mittlerer Akzeptanzwinkel	Klasse der Rutschhemmung
6° - 10°	R 9
> 10° - 19°	R 10
> 19° - 27°	R 11

Zuordnung der korrigierten mittleren Gesamtakzeptanzwinkel zu den Klassen der Rutschhemmung


Dipl.-Ing. (FH) L. Vijselaar
(Abteilungsleitung / Department Management)


Dr. K. Schulte
(Institutsleitung / Managing Director)



Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Ohne schriftliche Genehmigung des PFI darf die Expertise nicht auszugsweise verwendet werden. Bewertung erfolgt ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit. Restliches Untersuchungsmaterial wird nach 10 Wochen vernichtet. In Einzelfällen kann eine Untervergabe an andere geeignete Prüflaboratorien erfolgen. Ein Verzeichnis der akkreditierten Prüfverfahren und unsere geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf unserer Internetseite eingesehen werden und werden Ihnen auf Anfrage gerne zugesandt. / Test results solely refer to the items tested. Extracts of the expertise may not be used without written permission by PFI. Rating does not consider the uncertainty of measurement. Remaining materials will be destroyed after 10 weeks. In individual cases, tests can be carried out by qualified subcontracting laboratories. A list of accredited test methods and our applying general terms and conditions are available on our website and will be sent to you on request.

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. • Marie-Curie-Strasse 19 • D-66953 Pirmasens • www.pfi-germany.de • info@pfi-germany.de