

AQUASEAL® MONOTOP

Beschreibung

AQUASEAL® MONOTOP ist für stark beanspruchte Parkettböden sowie für unbehandelte Korkoberflächen im Innenbereich zu empfehlen. AQUASEAL® MONOTOP ist ein Produkt auf Basis von hochwertigen polymerisierten Polyurethan-Dispersionen und zeichnet sich durch hervorragende Beständigkeitswerte und problemlose Anwendung aus. Mischungsfrei verarbeitungsfertig, arbeitsfreundlich und mit optimierter Antrocknungsphase (längere offene Einrollzeit). AQUASEAL® MONOTOP wird zähelastisch und abriebfest und verfügt über ein hohes Füllvermögen und einen schönen, störungsfreien Verlauf.

Giscode: W3+, abZ-Nr. Z-157.10-46

Glanzgrade

halbmatt

Anwendung

Das Material kann gerollt, gestrichen und über Kreuz gespachtelt werden. Es wird gleichmäßig in 3 Schichten versiegelt. Problemhölzer wie z. B. Buche, Ahorn und Esche nicht spachteln, sondern rollen! Als Grundierung für AQUASEAL® MONOTOP können nur nachfolgende Systeme eingesetzt werden:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- L81 Imprägnier-Siegel
- AQUASEAL® SPACHTELGEL

Spezielle Tipps

Im Gegensatz zu konventionellen, lösemittelbasierten Siegeln sollte mit AQUASEAL® MONOTOP in satten Schichten gearbeitet werden. Das Material sollte nicht dünn ausgerollt werden.

Trocknung

Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack selbst ist im Allgemeinen nach 3-4 h schleif- und vorsichtig begehbar (23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.

Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Spachtelschicht in Zwischenspachtelung:
ca. 30 ml/m² bzw. ca. 35 m²/l

1 Roll-/Streichschicht:
ca. 100 ml/m² bzw. ca. 10m²/l

Lagerung / Transport

Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.

Werkseitig versiegeltes Fertigparkett

AQUASEAL® MONOTOP ist nicht für die Nachversiegelung von werkseitig beschichtetem Fertigparkett geeignet.

Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)