Berger-Seidle
Parkett will das Beste!

BergerBond M1X

Beschreibung
1K-Klebstoff auf Basis von silanmodifizierten Polyurethanrohstoffen, elastisch. Er erfüllt die DIN EN 14293 bzw. ISO 17178 und ist damit geeignet für die spannungsfreie Verklebung von 2- und 3-Schicht-Fertigparkett. BergerBond M1X ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet. Mit BergerBond M1X ist eine schwundfreie, schnelle und sichere Verklebung möglich.

Technische Daten

Mischungsverhältnis:	entfällt
Giscode:	RS10
Emicode:	EC1-R
Verarbeitungs-/Einlegezeit:	25-35 min.
Begehbar nach:	4-6 h
Weiterbearbeitbar nach:	12 h
Endhärte nach:	48 h
Ablüftzeit:	keine
Eignung Fußbodenheizung:	ja

Alle Angaben verstehen sich bei Normklima (23°C und 50% relative Luftfeuchte).
Wenn von diesen Werten abgewichen wird, führt dies zu veränderten Zeiten!

Besondere Hinweise
BergerBond M1X nicht unter +15°C oder über 65% relativer Luftfeuchte verarbeiten. In der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich, Kleber und Parkett vor der Verarbeitung gleichmäßig zu temperieren.

Klebstoffreste von BergerBond M1X lassen sich problemlos entfernen.

Anwendung
BergerBond M1X kann mit der geeigneten Zahnspachtel (BergerTool Zahnspachtel B3, B7, B11, B15) gleichmäßig aufgetragen werden. Nicht mehr als 1 m^2 vorstreichen.

Parkett sofort einschieben und gut andrücken.

Es ist darauf zu achten, dass die Benetzung der Holzunterseite vollständig erfolgt.

Dehnungsfugen aus den Bauteilen einhalten.

Verbrauch
Je nach Zahnspachtelung, Parkettart und Untergrund:
900–1.400 /m^2

Untergrund
Der Untergrund muss sauber (frei von Verunreinigungen), trocken (dauertrocken!), fest, eben und rissfrei sein. Die Forderungen der DIN 18356 „Parkettarbeiten“ müssen erfüllt sein.

BergerBond M1X ist kombinierbar mit BergerBond Primer P BergerBond Primer D und BergerBond Primer E. Für Anhydritestriche empfehlen wir BergerBond Primer P und BergerBond Primer E.

Bei Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit ist zu prüfen, ob die einschlägigen Vorschriften zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit beachtet wurden.

Bei Fußbodenheizung ist eine Grundierung mit BergerBond Primer P zu prüfen. Auf ausreichende Trocknung des Primers ist zu achten.

BergerBond M1X kann ohne Grundierung auf nicht saugenden und saugenden Untergründen angewandt werden (z. B. Zement-, Anhydrit-, Anhydritfließestrich).

Lagerung / Transport
Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 9 Monate haltbar.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Klebstoffen
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)
- Verlegeanleitungen der Parkettthersteller und gültige Normen

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12