Classic 100ProOil

Beschreibung
Classic 100ProOil ist eine umweltschonende Tiefenimprägnierung für Parkettböden auf Öl/Wachs-Basis. Mit 100% Festkörper nimmt Classic 100ProOil eine Spitzenstellung ein. Das Produkt basiert auf veredelten pflanzlichen Ölen und Wachsen. Classic 100ProOil kann in Kombination mit Classic BaseOil bzw. Classic BaseOil Color als Endbehandlung angewandt werden. Classic 100ProOil ist darüber hinaus auch als eigenständige Öl-/Wachsimprägnierung anwendbar.

Giscode: Ö10+, abZ-Nr. Z-157.10-48

Glanzgrad
Der Glanzgrad der fertigen Oberfläche ist abhängig von Schliff, Arbeitsweise und Folgeaufträgen. Nach dem Polieren ergibt sich eine seidenmatte Optik. Durch weitere Aufträge und Pflegemaßnahmen kann sich der Glanzgrad erhöhen.

Besondere Hinweise
Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel sowie Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub oder ähnliches mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren und brandsicher entsorgen – Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich. Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

Bei Bedarf verdünnbar mit Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

Die Verarbeitungsbedingungen müssen den Vorgaben der DIN18356 entsprechen.

Bei Bedarf kann Classic 100ProOil mit Classic BaseOil Color gemischt werden.

Bei der oxidativen Trocknung von Ölen/Wachsen kommt es zu einem arttypischen Geruch, welcher im Verlauf von Tagen deutlich abnimmt.

Bei Kontakt mit Silanklebstoffen können Öle/Wachse nicht zuverlässig trocknen (Technische Sonderinformation Nr. 21).

Anwendung
Der Grundschliff muss ein gleichmäßiges Schleifbild ohne Schleiffehler aufweisen. Bei Bedarf Verfugung empfohlen mit AquaSeal® Pafuki, AquaSeal® PafukiPulver oder SolvSeal PafukiSuper.

Classic 100ProOil wird mit der Spachtel aufgetragen. Nach dem Aufspachteln erfolgt Abtrag des Überschusses und Polieren mit Tellerschleifmaschine. Schichtbildung ist in jedem Fall zu vermeiden, das heißt der Überschuss muss komplett abgenommen werden. Bei evtl. auftretendem Fugenschwitzen nach ca. 1 h nochmals überpolieren. Nach Trocknung ist insbesondere bei stark saugenden Hölzern ein Zweitauftrag möglich. Es ist mit deutlich reduzierter Ölannahme des Bodens zu rechnen.

Durch den 10:1 Zusatz der Reaktivvergütung Classic Plus können Trocknungsinhibierungen gemindert werden, die Härtung, Beständigkeit und Blockfestigkeit werden verbessert. Nicht mehr anmischen, als innerhalb von 2 h verarbeitet werden kann.

Reinigung der Arbeitsgeräte mit Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

Trocknung
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte und Luftbewegung: nach ca.10-12 h vorsichtig begehbar, nach 24 h. überarbeitbar. Bei Hölzern mit trocknungsinhibierenden Stoffen, schlechter Lüftung, niedrigerer Bodentemperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen mechanisch oder mit Wasser belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.

Verbrauch
Je nach Schliff, Holzart und Verlegung:
Im Normalfall 30-50 g/m^2 bei Eiche bei geschlossenem Fugenbild im Erstauftrag, bei Folgeaufträgen auch deutlich weniger. Stark untertrocknete, stark saugende Hölzer, Verlegung mit sehr viel Fugen (z.B. HKL) sowie Hirnschnitte sind Anwendungsfälle, bei denen deutlich erhöhter Verbrauch gegeben sein kann.

Lagerung / Transport
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar. Angebrochene Gebinde luftdicht wieder verschließen, das Material härtet bei Lufteinwirkung aus. Eventuelle Haut vor Gebrauch entfernen.

Verwendungs-einschränkung
Böden mit offenen, breiten Fugen sollten nicht mit Classic 100ProOil behandelt werden, da zu viel Material in die Fugen eingespachtelt wird.

Reinigung / Pflege
Die Pflege der Parkettfußböden, die mit Classic 100ProOil oberflächenbehandelt sind, kann gemäß der Pflegeanleitung erfolgen.

Querverweis
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12