

## SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA KH-Siegel gem. DIN 18032

### Beschreibung

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ist ein universell einsetzbarer 1-komponentiger Siegel auf Basis hochwertiger modifizierter Naturöle. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA enthält Lösemittel und seine Bindemittel bestehen aus pflanzlichen Rohstoffen. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ist praktisch auf allen Parkett- u.a. Holzfußböden verwendbar. Dies gilt auch für kritische Bodenarten wie Hochkantlamellenparkett, nicht seitenimprägniertes Holzpflaster oder Dielen, Parkett auf Fußbodenheizung sowie Schwingkonstruktionen in Sporthallen. SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA entspricht dem Gleitreibungsbeiwert der DIN 18032, ist rutschhemmend und hat eine geringe seitenverleimende Wirkung.

Giscode: KH1

### Glanzgrade

glänzend, halbmatt

### Besondere Hinweise

Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

### Anwendung

Das Material wird in 3 Schichten gerollt oder gestrichen. Ein Zwischenschliff zwischen den Schichten gewährleistet ein Maximum an Optik. Der Zwischenschliff ist notwendig nach Ablauf von 15-18 h., um eine einwandfreie Haftung sicherzustellen. Das Material ist verarbeitungsfertig. Sollte trotzdem eine Verdünnung gewünscht werden, so erfolgt diese mit BRILLIANCE CLEANER L 91 KH-Verdünnung. Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Hier kann, unter Beachtung der Beanspruchungsklasse ggf. wo einsetzbar, die Verwendung von SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER Milderung erreichen. Auch SOLVSEAL FK GELB ist mit SOLVSEAL LT-EXPORT EXTRA kombinierbar. Siegel dieser Kategorie enthalten Lösemittel, die Wachsreste aus Poren und Fugen leicht auflösen. Dies kann vor allem bei vorher gewachsenen Böden zu erheblichen Trocknungsverzögerungen, Mattstellen und Haftungsproblemen (bis zur völligen Enthftung) führen. Deshalb sollte in diesen Fällen entweder eine andere Siegelart verwendet oder mit SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER bei bis mäßig beanspruchten Böden isoliert werden.

### Trocknung

Der Lack ist im Allgemeinen nach 48 h nutzbar (23°C/50% rel. Luftfeuchte). Bei der Versiegelung von "altwachs-belasteten" Oberflächen kann es zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen.

Ist dieser Fall eingetreten, so muss mit der Überversiegelung so lange gewartet werden, bis der Siegel richtig trocken und völlig klebfrei ist. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-14 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen. Die ersten zwei Wochen nach der Versiegelung gut lüften. Unter ungünstigen Umständen auftretende Geruchsbelästigungen verschwinden im Lauf der Zeit, gut lüften.

### Verbrauch

Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Roll-/Streichschicht:  
ca. 100 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 10m<sup>2</sup>/l

### Lagerung / Transport

Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 18 Monate haltbar.

### Querverweis

Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)